



TECHNISCHES DATENBLATT – PLOTTERFOLIE P6000-SERIE - METALLISIERTES PET

Diese Serie bestehend aus einer metallisierten PET-Folie in einer Stärke von 50 µm, die mit einem druckempfindlichen Acrylatkleber beschichtet ist. Speziell geeignet für den computergestützten Zuschnitt. Erhältlich in den Farbtönen: Gold, Silber oder gebürstetes Aluminium.

Diese Folie ist zur Verklebung auf flachen und glatten Oberflächen bestimmt.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

	<u>Mittelwerte</u>	<u>Messmethoden</u>
• Stärke (µm):	50	
• Formbeständigkeit nach 168 Stunden bei 70 °C (mm):	< 0,2	HEXRET001
• Opazität (%)	> 99	HEXOPA001

ABDECKPAPIER:

- silikonbeschichtetes Kraftpapier, 137 g/m², mit blauem HEXIS-Aufdruck
- hygroskopisch stabilisiert

HAFTEIGENSCHAFTEN:

(Bei Erstellung des technischen Datenblatts gemessene Mittelwerte)

	<u>Mittelwerte</u>	<u>Messmethoden</u>
• Schälfestigkeitstest 180° auf Glas (N/25 mm):		HEXFTM001
nach einer Kontaktzeit von 20 Minuten	12	
nach einer Kontaktzeit von 24 Stunden	16	
• sofortige Klebkraft (N/25 mm):	12	HEXFTM009
• Ablösekraft (N/25 mm):	0,05	HEXFTM003

KLEBER:

- Acrylatkleber auf Lösungsmittelbasis
- sofortige und permanente Haftung; geeignet für Feuchtverklebung

GEBRAUCHSHINWEISE:

- empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. +10 °C
- Verklebung auf flachen und glatten Oberflächen
- Folienübertragung mit den folgenden Tapes:

		FOLIEN		
		P6871B (Gold)	P6870B (gebürstetes Aluminium)	P6877 (Silber)
TAPES	HEX100		✓	✓
	HEX860	✓	✓	✓
	HEX900		✓	✓
	HEX901	✓	✓	
	HEX902		✓	✓
	HEX904		✓	✓
	HEX905	✓	✓	✓
	HEX910	✓	✓	
	HEX915	✓	✓	
	HEX930	✓	✓	✓
HEX955	✓	✓	✓	

- Zur Übertragung ist der Träger-/Tape-/Folien-Verbund umzudrehen (Tape unten, Trägerpapier oben) und das Trägerpapier abzuziehen, während das Tape liegen bleibt.
- Die nicht mit Kleber beschichtete Gold-, Silber- oder gebürstete Aluminiumoberfläche der P6000-Serie darf nicht mit Alkohol, Säuren oder Azeton in Kontakt kommen.
- Bei lackierten Untergründen darf nur auf unbeschädigtem Originallack verklebt werden. Bei Neulackierungen und/oder beschädigten Lackierungen übernimmt der Anwender alle Risiken beim Verkleben und beim Ablösen der Folie.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
2 Jahre bei Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.

HALTBARKEIT: (mitteleuropäisches Klima)

Farben	Code	Haltbarkeitsrichtwerte	
		Vertikale Ausrichtung im Innenbereich	Vertikale Ausrichtung im Außenbereich
Gold	P6871B	5 Jahre	6 Monate
Silber	P6877B	5 Jahre	1 Jahr
gebürstetes Aluminium	P6870B	5 Jahre	1 Jahr

HINWEIS:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.

Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn sie über das gegenwärtig angewandte Verfahren informiert werden möchten.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden, jedoch keine rechtlich verbindliche Garantie darstellen. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss jeglicher indirekter und mittelbarer Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden auf unserer Website www.hexis-graphics.com automatisch aktualisiert.