



TECHNISCHES DATENBLATT – SCHNEIDEFOLIE – GEGOSSENE GLASDEKORFOLIE KG15DEPM

Kadmiumfreie, gegossene, polymere Hochleistungs-PVC-Folie, einer Stärke von 80 µm, die mit einem druckempfindlichen Acrylatkleber beschichtet ist. Mattglasoberfläche.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

	<u>Mittelwerte</u>	<u>Methoden</u>
• Stärke (µm):	80	
• Zugfestigkeit (N/25 mm):	min. 35	HEXNFX4102I
• Bruchdehnung (%):	min. 100	HEXNFX4102I
• Formbeständigkeit (mm) nach 168 Stunden bei 70 °C:	< 0,4	HEXRET00I

ABDECKPAPIER:

- silikonbeschichtetes Kraftpapier, 137 g/m², mit grauem « THE CAST by HEXIS » Aufdruck
- hygroskopisch stabilisiert

KLEBEEIGENSCHAFTEN:

(Bei Erstellung des technischen Datenblatts gemessene Mittelwerte)

	<u>Mittelwerte</u>	<u>Methoden</u>
• Schälfestigkeitstest 180° auf Glas (N/25 mm): nach einer Kontaktzeit von 20 Minuten	19	HEXFTM00I
nach einer Kontaktzeit von 24 Stunden	25	
• sofortige Klebkraft (N/25 mm):	18	HEXFTM009
• Ablösekraft (N/25 mm):	0,3	HEXFTM003
• Lösungsmittelbeständigkeit: Der Kleber ist beständig gegen die meisten Chemikalien (Alkohol, Benzin, verdünnte Säuren, Öle, Treibstoffe).		

KLEBER:

- Acrylatkleber auf Lösungsmittelbasis.
- sofortige und permanente Haftung; kann feucht verklebt werden

GEBRAUCHSHINWEISE:

- empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. +10 °C

Die Mindestverarbeitungstemperatur muss sowohl für die Umgebungs- als auch für die Untergrundtemperatur gelten. Bei kalten Temperaturen sollte das Übertragungstape nicht sofort abgezogen werden und länger auf der Folie verbleiben, da es mehrere Tage dauert bis der Kleber die endgültige Haftkraft erreicht hat.

- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- Auf unbehandelten und sauberen Oberflächen ohne Verschmutzungen (Staub, Fett, Wachs, Silikon, usw.) zu verkleben.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Reinigung der Ecken und Kanten der Glasflächen gelegt werden, um eine gute Haftung der Folie auf dem Untergrund zu gewährleisten.

Die Glasoberfläche ist ausschließlich mit Seifenwasser zu reinigen.

- Um die Verarbeitung zu erleichtern, bietet HEXIS in seinem Zubehör eine Reihe verschiedener Rakel an, von sehr weich bis sehr hart (Plastik oder Filz).
- Der Gebrauch eines Übertragungspapiers oder einer Übertragungsfolie ermöglicht Ihnen, die gesamte Oberfläche des zu übertragenden Motivs besonders fest mit der Rakel anzudrücken.
- Bei lackierten Untergründen darf nur auf unbeschädigtem Originallack verklebt werden. Bei Neulackierungen und/oder beschädigten Lackierungen übernimmt der Anwender alle Risiken beim Verkleben und beim Ablösen der Folie.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

- Beim Verkleben auf Glas wird empfohlen, aufgrund der Vielfalt an Ausstellungs- und Beleuchtungsmöglichkeiten, insbesondere bei Leuchtkästen, die Durchführbarkeit der Anwendung mit einem Test zu überprüfen.
- Kalte Oberflächen sind vor der Verklebung zu erwärmen, um Kondensationserscheinungen zwischen dem Untergrund und der Klebefolie zu verhindern.
- Die Folienfarbe wird von HEXIS kontrolliert, so dass eine farbgetreue Wiedergabe gewährleistet wird. Nichtsdestotrotz empfiehlt HEXIS für den Fall, dass mehrere Rollen derselben Farbe gleichzeitig verarbeitet werden müssen, nur Material mit derselben Chargennummer zu verwenden.
- Weitere Informationen zur Verarbeitung der KG15DEPM-Folie finden Sie in der Verklebeanleitung unter der Rubrik „Professionals“ / „Verarbeitungsanleitung“, Kategorie „Schneidefolie“, auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
2 Jahre bei Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung, bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.

HALTBARKEIT:

Die Farbpigmente im PVC beeinflussen die Farbstabilität. Die Haltbarkeit wird ermittelt, indem die KG15DEPM-Folie Alterungstests mit UV-Einstrahlung und Freibewitterung ausgesetzt wird; die angegebenen Werte für die Haltbarkeit beziehen sich auf den Zeitpunkt, zu dem eine allmähliche Veränderung oder Beeinträchtigung des Erscheinungsbilds eintritt.

Eine südliche Ausrichtung bei 45°-Neigung kann die Haltbarkeit der Folie um die Hälfte reduzieren, verglichen mit den Werten in den nachstehenden Tabellen.

Farben	Nord- und mitteleuropäisches Klima	Mittelmeerklima	Tropisches und ozeanisches Klima	Wüstenklima
KG15DEPM	7 Jahre	6 Jahre	5 Jahre	4 Jahre

Die unten genannten Ergebnisse werden bei vertikaler Ausrichtung im Außenbereich erzielt. Die angegebenen Haltbarkeitswerte sind bis auf wenige Grad Abweichung von dieser Position abhängig. Anders ausgerichtete Anbringungen mindern die Beständigkeit gegen Klimaeinflüsse, wodurch eine Beeinträchtigung des Glanzgrads und der Farbe, ja sogar mehligte Flecken entstehen können (im Außenbereich).

HINWEIS:

Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.

Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn sie über das gegenwärtig angewandte Verfahren informiert werden möchten.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden, jedoch keine verbindliche Garantie darstellen. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss jeglicher indirekter und mittelbarer Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden auf unserer Website www.hexis-graphics.com automatisch aktualisiert.