



FICHA TÉCNICA – IMPRESIÓN DIGITAL – LAMINACIÓN ANTIDESLIZANTE (ADHESIVO PERM.)

## GFLX210

Film compuesto de un PVC monomérico, calandrado, transparente, de 210 micras, con una superficie gofrada y recubierto de un adhesivo acrílico sensible a la presión. Destinado para la laminación de films impresos que deben aplicarse en el suelo. Este tipo de laminación estructurada mejora la seguridad al reducir los riesgos de deslizamiento y caídas.

### **PROPIEDADES DEL FILM:**

	<u>Valor indicativo</u>	
• Espesor (µm):	210	
	<u>Valores medios</u>	<u>Métodos</u>
• Resistencia a la tracción (N/25 mm):	mín. 60	HEXNFX4102I
• Alargamiento de rotura (%):	mín. 130	HEXNFX4102I
• Rugosidad de la superficie (µm):	mín. 20*	HEXRUG00I
• Contracción 168 horas a 70 °C (mm):	< 0,9	HEXRET00I

\* Una rugosidad de la superficie inferior a 10 micras indica que el suelo es potencialmente peligroso si hay humedad.

### **PROTECTOR:**

- Liner PET 75 µm, no impreso.
- Estabilidad dimensional frente a variaciones higrométricas.

### **PROPIEDADES ADHESIVAS:**

(Valores medios obtenidos a partir de mediciones realizadas en el momento de la publicación de esta ficha técnica)

	<u>Valores medios</u>	<u>Métodos</u>
• Pelado 180° en vidrio (N/25 mm):		HEXFTM00I
20 minutos después de la aplicación	25	
24 horas después de la aplicación	33	
• Adherencia inmediata (tack) (N/25 mm):	31	HEXFTM009
• Release (N/25 mm):	0,2	HEXFTM003
• Resistencia a los disolventes: el adhesivo resiste a la mayoría de agentes químicos (alcohol, ácidos diluidos, aceites).		

### **ADHESIVO:**

- Acrílico de base solvente.
- Adherencia inmediata y permanente, es posible una aplicación en húmedo.

## **GUÍA DE APLICACIÓN:**

- Gracias a su estructura, este film es ideal para su aplicación en escaleras o rampas con una pendiente de hasta 19°.
- Temperatura mínima recomendada para su aplicación: +10 °C.
- Límites de temperatura de uso: de -40 °C a +90 °C.
- El film puede limpiarse con agua jabonosa y un estropajo o una esponja abrasiva.
- Para la aplicación en superficies pintadas recomendamos que la pintura sea de origen y esté en perfecto estado. De lo contrario, la aplicación y la retirada del film serán según el criterio y la responsabilidad del aplicador.

## **ALMACENAMIENTO:**

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 2 años si se almacena en su envase de origen, en posición vertical, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

## **DURABILIDAD:** (clima centroeuropeo)

- Exposición horizontal en condiciones normales de uso:
  - exterior: 3 meses;
  - interior: 1 año.

*La durabilidad del film del suelo depende del tipo de tráfico (zapatos, carros, frecuencia de pasos, etc.) y de las limpiezas que se realizan.*

*Si desea conocer la durabilidad indicativa de los films para cualquier otra exposición y zona geográfica, consulte la ficha «Reglas de conversión para estimar la durabilidad según la localización» en la pestaña «Soporte Técnico» / «Durabilidad» de nuestra página web [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).*

## **CERTIFICACIONES:**

Clasificación antideslizante	Informe	Norma
R10	89222675 002	DIN 51130

## **OBSERVACIONES:**

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la elaboración de nuestros propios métodos, están a su entera disposición y puede solicitarnos las últimas instrucciones en vigor. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).