



SCHEDA TECNICA - VINOLO DA INTAGLIO - CRISTAL Serie C 4000

Gamma costituita da un PVC polimerico senza cadmio, calandrato, di 80 micron, ricoperto da un adesivo acrilico sensibile alla pressione. Aspetto lucido **molto trasparente**.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Spessore (µm):	80	
• Resistenza alla trazione (N/25 mm):	min. 25	HEXNFX4102I
• Allungamento a rottura (%):	min. 105	HEXNFX4102I
• Ritiro 168 ore a 70 °C (mm):	< 0,6	HEXRET00I

PROTETTORE:

- Liner PET siliconato 75 µm.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

PROPRIETÀ ADESIVE:

(Valori medi misurati all'edizione della scheda tecnica)

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Peel a 180° su vetro (N/25 mm):		HEXFTM00I
20 minuti dopo l'applicazione	20	
24 ore dopo l'applicazione	22	
• Adesività / Tack immediato (N/25 mm):	20	HEXFTM009
• Scollamento (N/25 mm):	0,2	HEXFTM003
• Resistenza ai solventi: L'adesivo resiste alla maggior parte degli agenti chimici (alcol, benzine, acidi diluiti, oli, carburanti).		

ADESIVO:

- Acrilico a base solvente.
- Adesività immediata e permanente, consente la posa bagnata.

GUIDA PER L'UTENTE:

- Temperatura minima raccomandata per la posa: +10 °C.
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +90 °C.
- Se i supporti sono verniciati, applicare esclusivamente su superfici con verniciatura originale e intatta. In caso di riverniciatura o di vernice alterata, la posa e la rimozione sono a rischio dell'utente.

A causa del liner PET, dell'elevata trasparenza e della tensione dovuta all'arrotolamento, prima della posa del film possono apparire leggere tracce di marezzatura. Se queste tracce persistono dopo l'applicazione, si potranno attenuare scaldando leggermente il film con una pistola termica.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima della posa):
2 anni se conservato nel suo imballaggio di origine non aperto, ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra il 30 % e il 70 % di umidità relativa.

DURABILITÀ: (Clima Europa centrale)

- Esposizione verticale: fino a 5 anni a seconda dei colori.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare le capacità del prodotto, per l'applicazione cui intende destinarlo.

I metodi di misura delle norme citate hanno servito da base all'elaborazione dei nostri propri metodi di misurazione e sono disponibili su richiesta. Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le specifiche sono automaticamente aggiornate sul nostro sito www.hexis-graphics.com.