



## SCHEDA TECNICA – VINILO DA INTAGLIO – SPECIALE BANNER

### Serie B 3000

Gamma costituita da un PVC senza cadmio, semipolimerico, calandrato, di 80 micron, ricoperto da un adesivo acrilico sensibile alla pressione.

#### **CARATTERISTICHE DEL FILM:**

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Spessore (µm):	80	
• Resistenza alla trazione (N/25 mm):	min. 30	HEXNFX41021
• Allungamento a rottura (%):	min. 120	HEXNFX41021
• Ritiro 168 ore a 70 °C (mm):	< 1,0	HEXRET001

#### **PROTETTORE:**

- Carta kraft siliconata 137 g/m<sup>2</sup>, con logo HEXIS stampato in grigio.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

#### **PROPRIETÀ ADESIVE:**

(Valori medi misurati all'edizione della scheda tecnica)

	<u>Valori medi</u>	<u>Metodi</u>
• Peel a 180° su vetro (N/25 mm):		HEXFTM001
20 minuti dopo l'applicazione	9	
24 ore dopo l'applicazione	15	
• Adesività / alto tack (N/25 mm):	10	HEXFTM009
• Scollamento (N/25 mm):	0,2	HEXFTM003
• Resistenza ai solventi: L'adesivo resiste alla maggior parte degli agenti chimici (alcol, benzine, acidi diluiti, oli, carburanti).		

#### **ADESIVO:**

- Acrilico a base solvente.
- Adesività immediata e permanente; consente la posa umida.

## **GUIDA PER L'UTENTE:**

- Temperatura minima raccomandata per la posa: +10 °C
- Campo delle temperature di uso: -40 °C a +90 °C
- Prodotto creato per applicazioni su teloni e striscioni pubblicitari, tranne teloni per camion.
- La sua morbidezza gli permette di aderire a tutte le asperità del media e così ha una tenuta perfetta nel tempo. Seguirà senza nessun danno le ondulazioni del banner.
- Se i supporti sono verniciati, applicare esclusivamente su superfici con verniciatura originale e intatta. In caso di riverniciatura o di vernice alterata, la posa e la rimozione sono a rischio dell'utente.

## **STOCCAGGIO:**

- Shelf life (prima della posa):  
2 anni se conservato non aperto nel suo imballaggio di origine ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C e tra il 30 % e il 70 % di umidità relativa.

## **DURABILITÀ:** (clima Europa centrale)

- Esposizione verticale esterna: fino a 3 anni.

### **NOTE:**

La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

I metodi di misura delle norme citate hanno servito da base all'elaborazione dei nostri propri metodi di misura, disponibili su richiesta. Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure effettuate regolarmente in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. L'aggiornamento delle nostre specifiche è automatico sul nostro sito [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).