



SCHEDA TECNICA - FILM DI PROTEZIONE **BSE50I**

Film di sicurezza di 50 micron. Posa all'interno.

Questo film per vetri consente, in caso di intrusione con effrazione, di aumentare il tempo per infrangere il vetro. Il film trattiene i frammenti di vetro dovuti ad una rottura accidentale o ad atti di vandalismo, evitando così le ferite.

Colore: Trasparente.

CARATTERISTICHE DEL FILM:

Valori indicativi

- Spessore (µm): 50
- Trasmissione solare (%): 75
- Riflessione solare (%): 8
- Assorbimento solare (%): 17
- Rigetto dell'energia solare (%): 19
- Trasmissione della luce visibile (%): 88
- Riflessione della luce visibile (%): 10
- Rigetto radiazioni UV (%): 96

COMPATIBILITÀ DEL FILM:

Vetro semplice chiaro	Si
Vetro semplice colorato	Si
Doppio vetro chiaro	Si
Doppio vetro colorato	Si

GUIDA DELL'UTENTE:

- Prima di applicare il film su un supporto adatto al degassamento, spetta all'ordinante ed al posatore di accertare la compatibilità film/supporto e di effettuare un degassamento ottimale del supporto (vetro sintetico di tipo PMMA, policarbonato, ecc.). La formazione di bolle dopo la posa, dovuta a un degassamento del supporto, rientra nell'ambito di responsabilità del posatore.
- Posa all'interno.
- Riduce notevolmente il passaggio degli UV attraverso i film.
- Rivestimento antigraffio: longevità e pulitura facile.
- Adesività su vetro, tranne supporti granulosi.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori specifici per la posa dei film solari / protezione.
- In caso di stoccaggio, lavorare sempre con le mani pulite e asciutte.
- Rimuovere il liner sempre all'ultimo momento prima della posa, poi incollare il film subito dopo.
- L'adesione è quasi immediata, non rimuovere più il film una volta applicato.

RACCOMANDAZIONI:

- Per ulteriori informazioni sul metodo di posa, consultare la Scheda pratica per la posa alla rubrica Supporto tecnico, categoria «Protezione» sul nostro sito www.hexis-graphics.com.

STOCCAGGIO:

- Shelf life (prima della posa):

1 anno se conservato ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C a 50 % di umidità relativa, in posizione orizzontale, in un locale privo di polvere.

DURABILITÀ:

- Esposizione verticale: 10 anni.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazione e le continue innovazioni fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo. In caso di dubbi, occorre richiedere uno studio sulla compatibilità vetro/film.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti e non sarà ritenuto responsabile che a concorrenza del valore dei propri prodotti.

Tutte le nostre specifiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.