



## SCHEDA TECNICA - FILM DI PROTEZIONE

### BSOR20x2

Film di protezione solare e per la privacy. Posa all'esterno.

Colore: Argento specchio.

#### **CARATTERISTICHE DEL FILM:**

##### Valori medi

(valori per un film applicato su un vetro chiaro di 3 mm)

- Rigetto dell'energia solare (%): 80
- Trasmissione della luce visibile (%): 18
- Riflessione della luce visibile (%): 59
- Trasmissione UV (%): 1

#### **COMPATIBILITÀ DEL FILM:** (applicazione verticale)

<b>Tipo di vetro</b>		<b>Compatibilità</b>
Vetro semplice	Chiaro	Si
	Colorato	Si
	Laminato chiaro	Si
Doppio vetro	Chiaro	Si
	Colorato	Si
	Laminato chiaro	Si
	Bassa emissione (gas inerte all'interno)	Si

#### **GUIDA DELL'UTENTE:**

- In caso di stoccaggio, lavorare sempre con le mani pulite e asciutte.
- Temperatura minima per la posa: + 5 °C.
- Il liner deve essere sempre rimosso all'ultimo momento prima della posa, poi incollare subito il film seguendo le istruzioni definite da HEXIS.
- Degrado definitivo della struttura e dell'aspetto del film in caso di rimozione dopo la posa. Non rimuovere più il film una volta applicato.
- Adesività su vetro, tranne supporti granulosi.
- Protezione anti UV.
- Rivestimento antigraffio.

- Posa all'esterno.
- Proteggere i bordi del film sigillando con un giunto impermeabile al silicone.
- Per la posa servirsi solo degli attrezzi usati nell'edilizia.

### **RACCOMANDAZIONI:**

- Per ulteriori informazioni sul metodo di posa del BSOR20x2, consultare la scheda pratica alla rubrica Professionisti / Schede per la posa categoria « Film solari e di Protezione » sul nostro sito [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

### **STOCCAGGIO:**

- Durabilità in caso di stoccaggio (prima dell'uso):

I anno se conservato tra 15 °C e 25 °C a 50 % di umidità relativa, in posizione orizzontale in un luogo privo di polvere.

### **DURABILITÀ:** (clima Europa centrale)

- Esposizione verticale: 10 anni (senza screpolature, ingiallimento e degalvanizzazione del film).

### **GARANZIA:**

- Garanzia base:

HEXIS garantisce i suoi film 1 anno, con decorrenza dalla data di consegna del prodotto al cliente, contro i difetti\* di fabbricazione e i danni dovuti alla spedizione (fatta eccezione dei danni a carico del trasportatore) secondo le condizioni elencate nel documento relativo alla garanzia « base »\*\* (LAB.DOC.002).

- Garanzia estensiva:

HEXIS garantisce il film BSOR20x2 3 anni a condizione che uno studio di compatibilità tra supporto e film sia stato effettuato, che le cause responsabili dell'impatto termico siano state correttamente identificate, che il cliente / il posatore si sia assicurato, prima della posa del prodotto, che il film è adatto all'utilizzo cui è destinato e che un contratto di garanzia « estensiva »\*\* (LAB.DOC.003) sia stato sottoscritto dal cliente presso HEXIS.

\*Quando il difetto segnalato è stato riconosciuto come tale da HEXIS.

\*\*Documenti disponibili sul sito internet [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

### **NOTE:**

La grande diversità di vetri e le continue innovazioni fanno sì che l'utilizzatore debba considerare i limiti di applicabilità tecnica dei prodotti prima di ciascun utilizzo particolare. In caso di dubbio, richiedere uno studio di compatibilità vetro/film.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misurazioni regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei propri prodotti.

Tutte le specifiche tecniche possono essere soggette a variazione senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com)