



TECHNISCHES DATENBLATT – MAGNETFOLIE

FM580

Magnetfolie in einer Stärke von 500 μm , die mit einem Acrylatkleber beschichtet ist und eine Polbreite von 2 mm besitzt. Verwendung zusammen mit der bedruckbaren, eisenhaltigen VF180WM-Folie. Für Innenanwendungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

	<u>Richtwerte</u>
• Stärke (μm):	500
• Produktgesamtstärke (μm):	700
• Produktgesamtgewicht (g/m^2):	1950
• Magnetkraft (g/cm^2):	≥ 24

ABDECKPAPIER:

- Silikonpapier.

HAFTEIGENSCHAFTEN:

	<u>Richtwert</u>
• Schältestfestigkeitstest (N/25 mm):	8

KLEBER:

- Acrylatkleber.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Für Anwendungen im Innenbereich bestimmt.
- Verarbeitungstemperaturbereich: +10 °C bis +50 °C.
- Die Folie kann mit Cutter oder Schere zugeschnitten werden.
- Betriebstemperaturbereich: -5 °C bis +40 °C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 80 %.
- Bei lackierten Untergründen darf nur auf unbeschädigtem Originallack verklebt werden. Bei Neulackierungen und/oder beschädigten Lackierungen übernimmt der Folierer alle Risiken beim Verkleben und beim Ablösen der Folie.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

1 Jahr bei vertikaler Lagerung in der Originalverpackung an einem staubfreien Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 80 %.

HINWEISE UND ANMERKUNGEN:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.

Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn sie über das gegenwärtig angewandte Verfahren informiert werden möchten.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.