TECHNISCHES DATENBLATT – SCHNEIDEFOLIE – POLYPROPYLEN-TAPE

HEX 910 MEDIUM TACK

Polypropylen-Folie in einer Stärke von 98 µm, die mit einem druckempfindlichen Kautschukkleber beschichtet ist. Zur Gestaltung und Verklebung von Kits.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

	Richtwerte
• Stärke (µm):	98
• Zugfestigkeit (N/25 mm):	105
• Bruchdehnung (%):	> 100

KLEBEEIGENSCHAFTEN:

	Richtwert
• Haftung auf Stahl (N/25 mm):	2

KLEBER:

- Auf natürlicher Kautschukbasis.
- Sofortige Haftung.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. +15 °C.
- Betriebstemperaturbereich: +15 °C +35 °C.
- Bei langer Lagerung gegen Feuchtigkeit beständig.
- Dank seiner hohen Formstabilität weist das HEX910-Tape eine gute Dehnungs- sowie Biegebeständigkeit während der Verklebung auf.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  1 Jahr bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HINWEISE:
Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.