TECHNISCHES DATENBLATT – PLOTTERFOLIE – GEPRÄGTES POLYPROPYLEN-TAPE

HEX 915

Geprägte Polypropylen-Folie in einer Stärke von 110 µm, die mit einem druckempfindlichen Acrylatkleber beschichtet ist.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

	Richtwert
• Stärke (µm):	110

KLEBEEIGENSCHAFTEN:

(Bei Erstellung des technischen Datenblatts gemessene Mittelwerte)

	Richtwert
• Haftung (N/cm):	1,1

KLEBER:

- Acrylatkleber.
- Sofortige Haftung.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Trockenverklebung empfohlen.
- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. +10 °C.
- Betriebstemperaturbereich: +15 °C bis +35 °C.
- Zur Übertragung glänzender wie auch matter Folien geeignet.
- Ideal zur Übertragung von Schriftzügen einer Größe von 5 cm bis 31 cm.
- Für optimale Ergebnisse sollte die Übertragung der Buchstaben auf den Untergrund am besten am gleichen Tag wie die Anbringung der Übertragungsfolie auf den Buchstaben erfolgen.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  6 Monate bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Temperatur von +15 °C bis +25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.

HINWEISE:
Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.
Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn sie über das gegenwärtig angewandte Verfahren informiert werden möchten.
Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.