



TECHNISCHES DATENBLATT – PLOTTERFOLIE – SANDSTRAHLSCHABLONE **MI000**

Monomere PVC-Schablonenfolie in einer Stärke von 230 μ m, die mit einem druckempfindlichen Acrylatkleber beschichtet ist. Insbesondere zur Verwendung auf Marmor, Granit und Glas geeignet. Mattgrüne Oberfläche.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

_			
		<u>Richtwert</u>	
•	Stärke (µm):	230	
		<u>Mittelwerte</u>	<u>Methoden</u>
•	Zugfestigkeit (N/25 mm):	min. 15	HEXNFX41021
•	Bruchdehnung (%):	min. 150	HEXNFX41021
•	Formbeständigkeit (mm) nach 168 Stunden bei 70°C:	< 0,8	HEXRET001

LINER:

- Silikonbeschichtetes Kraftpapier 137 g/m², mit blauem HEXIS-Aufdruck.
- Hygroskopisch stabilisiert.

KLEBEEIGENSCHAFTEN:

(Bei Erstellung des technischen Datenblatts gemessene Mittelwerte)

		<u>Mittelwerte</u>	<u>Methoden</u>
•	Schälfestigkeitstest 180° auf Glas (N/25 mr nach einer Kontaktzeit von 20 Minuten nach einer Kontaktzeit von 24 Stunden	n): 8 10	HEXFTM001
•	Sofortige Klebkraft (N/25 mm):	10	HEXFTM009
•	Ablösekraft (N/25 mm):	0,2	HEXFTM003

• Hochdruckbeständig.

KLEBER:

- Lösungsmittelbasierender Acrylatkleber.
- Ablösbarer Kleber mit sofortiger Haftung; zur Nassverklebung geeignet.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. +18 °C.
- Betriebstemperaturbereich: +18 °C bis +26 °C.
 +30 °C einige Tage.
- Bei lackierten Untergründen darf nur auf unbeschädigtem Originallack verklebt werden. Bei Neulackierungen und/oder beschädigten Lackierungen übernimmt der Folierer alle Risiken beim Verkleben und beim Ablösen der Folie.

LAGERUNG:

• Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

6 Monate bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Temperatur von 18 °C bis 26 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.

HALTBARKEIT:

• Abhängig von der Art des Sandstrahlens (Körnung, Druck usw.).

HINWEISE:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn sie über das gegenwärtig angewandte Verfahren informiert werden möchten. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.