TECHNISCHES DATENBLATT – FLEX – PLOTTERFOLIE

# BRICKCUT

Dehnbare Polyurethanfolie in einer Stärke von 630 µm, die frei von Lösungsmitteln und für den Thermotransfer auf Baumwolle, Polyester, Acryl und Mischgewebe geeignet ist. Speziell zur Erstellung mittelgroßer sowie großer Zuschnitte. Matte Oberfläche.

## FOLIENEIGENSCHAFTEN:

| | Mittelwert |
|---|---|
| • Stärke Folie + Kleber (µm): | 630 |

- Gute Haftung auf Baumwolle, Polyester, Acryl und Mischgewebe.

*Für alle anderen Stoffe sollte vorher ein Test durchgeführt werden, um die Beständigkeit der Textilie gegenüber der Pressetemperatur sowie die Kompatibilität der BRICKCUT-Folie mit dem Stoff zu prüfen.*

## ABDECKPAPIER:

- Klebstofffreier Polyesterliner in einer Stärke von 110 µm.

## GEBRAUCHSHINWEISE:

- Es wird eine Übertragung auf einen zuvor gewaschenen Stoff empfohlen.
- Gute Haftung auf Baumwolle, Polyester, Acryl und Mischgewebe. Für alle anderen Stoffe sollte vorher ein Test durchgeführt werden, um die Beständigkeit des Gewebes gegenüber der Pressetemperatur sowie die Kompatibilität der BRICKCUT-Folie mit dem Stoff zu prüfen.
- Das Bild ist spiegelverkehrt, in zwei Durchläufen, unter Verwendung eines 60°-Messers, zuzuschneiden.
- Es ist sofort nach dem Zuschneiden zu entgittern.
- Presse und Textil sind vor der Verarbeitung vorzuwärmen: 160 °C bei einer Dauer von 3 Sekunden.
- Presstemperatur: 160 °C; Pressdauer: 25 Sekunden bei starkem Druck.
- Das Abdeckpapier (Liner) ist nach dem Pressvorgang vorsichtig abzuziehen, wenn die Folie kalt ist.
- Nach dem Pressen sind mindestens 24 Stunden zu warten, bevor der Stoff gewaschen werden sollte.
- Maschinenwäsche auf links bei maximal 60 °C, wobei nur Waschmittel ohne Bleichmittel zu verwenden sind.
- Das Textil ist auf links zu bügeln.
- Weitere Informationen zur Übertragung der BRICKCUT-Folie finden Sie in der Verklebeanleitung unter der Rubrik „Professionals“ / „Verarbeitungsanleitung“, auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

## LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
  1 Jahr bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.

**HINWEISE:**
Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.