TECHNISCHES DATENBLATT – FLEX – SCHNEIDEFOLIEN

HFLEX100P

Polyurethanfolie in einer Stärke von 90 µm, aus einer wasserbasierenden Emulsion hergestellt, ohne Lösungsmittel, dehnbar, für den Thermotransfer auf Baumwolle, Polyester und Mischgewebe geeignet. Matte Oberfläche.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

	Mittelwert
• Stärke Folie + Kleber (µm):	90

- Gute Haftung auf Baumwolle und Polyester.

Für alle anderen Stoffe sollte vorher ein Test durchgeführt werden, um die Beständigkeit des Gewebes gegenüber der Pressetemperatur sowie die Kompatibilität der HFLEX100P-Folie mit dem Stoff zu prüfen.

ABDECKPAPIER:

- Kleberbeschichteter Polyester-Liner, 100 µm.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Es wird eine Übertragung auf einen zuvor gewaschenen Stoff empfohlen.
- Gute Haftung auf Baumwolle, Polyester und Mischgewebe. Für alle anderen Stoffe sollte vorher ein Test durchgeführt werden, um die Beständigkeit des Gewebes gegenüber der Pressetemperatur sowie die Kompatibilität der HFLEX100P-Folie mit dem Stoff zu prüfen.
- Es ist spiegelverkehrt zu plotten.
- Es ist sofort nach dem Zuschneiden zu entgittern.
- Presse und Textil sind vor der Verarbeitung vorzuwärmen. 160 °C bei einer Dauer von 5 Sekunden.
- Presstemperatur: 160 °C; Pressdauer: 20 Sekunden mit starkem Druck.
- Das Abdeckpapier (Liner) ist nach dem Pressvorgang vorsichtig abzuziehen, und zwar solange es noch warm ist.
- Abschließend ist das Textil noch weitere 5 Sekunden bei 160 °C zu pressen.
- Nach dem Pressen sind mindestens 24 Stunden zu warten, bevor der Stoff gewaschen werden sollte.
- Die maximale Waschtemperatur liegt bei 60 °C. Das Textil ist auf links zu waschen, wobei nur Waschmittel ohne Bleichmittel zu benutzen sind.
- Das Trocknen des Textils im Wäschetrockner ist untersagt.
- Das T-Shirt ist auf links zu bügeln.
- Weitere Informationen zur Übertragung der HFLEX100P-Folie finden Sie in der Verklebeanleitung unter der Rubrik „Professionals“ / „Verarbeitungsanleitung“, Kategorie „Flex“, auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
  1 Jahr bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 70 %.

HINWEIS:
Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden, jedoch keine rechtlich verbindliche Garantie darstellen. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss jeglicher indirekter und mittelbarer Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden auf unserer Website www.hexis-graphics.com automatisch aktualisiert.