



TECHNISCHES DATENBLATT - SCHUTZFOLIE **PRO2SHIELD**

Klebstoffbeschichtete, mehrschichtige Polyesterfolie zum Schutz von Rennwagen-Windschutzscheiben. Warm verformbare Folie, die aus 2 abziehbaren Schichten besteht. Diese Schichten sind dauerhaft kratzfest. Anbringung auf der Fensteraußenseite.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Richtwerte

- Stärke jeder einzelnen, nicht klebstoffbeschichteten Folie (µm): 100 (3.9 mil)
- Gesamtstärke (µm): 290 (11.4 mil)
- Transmission des sichtbaren Lichts (%): 82
- Max. UV-Durchlässigkeit (%): 2

LINER:

- Polyesterliner.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Für eine optimale Folierung und Nutzungsdauer der PRO2SHIELD-Folie ist die Folienverklebung von einem Folierer auszuführen, der die von HEXIS S.A.S. erteilte Tear-Off-Schulung erfolgreich absolviert hat.
- Diese Folie ist ausschließlich Rennwagen auf Rennstrecken oder für den normalen Verkehr gesperrten Straßen vorbehalten.
- Verklebung auf der Außenseite der Windschutzscheiben.
- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. 18 °C.
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C.
- Während der Lagerung nur mit trockenen und sauberen Händen zu bedienen.
- Die Folie ist nur in einer Richtung warm verformbar.
- Den Liner immer erst im letzten Augenblick vor dem Verkleben abziehen. Die Folie sofort danach gemäß den HEXIS-Schulungsmethoden räkeln.
- Nahezu sofortige Klebkraft, demzufolge ist die Folie nach dem Verkleben nicht mehr abzulösen.
- Ausschließlich mit den Spezialwerkzeugen zur Folierung von Fahrzeugfenstern zu verarbeiten.
- Nach der Verklebung sind 30 Tage zu warten, bevor die Folie gereinigt werden kann.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

- Weitere Informationen zur Anbringung der PRO2SHIELD-Folie finden Sie in der Verklebeanleitung unter der Rubrik „Professionals“/„Verarbeitungsanleitung“, Kategorie „Schutz- und Sicherheitsfolien“, auf unserer Website www.hexis-graphics.com.
- Die Folie kann mit Seifenwasser und einem nicht scheuernden Schwamm gereinigt werden.
- Zum Trocknen ist eine Gummirakel oder ein sauberes Mikrofasertuch zu verwenden.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

2 Jahre bei waagrechter Lagerung im Originalkarton, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %. Der Karton muss auf einer trockenen, vollständig ebenen und einheitlichen Fläche gelagert werden.

HALTBARKEIT:

- Zeitlimit für das Abziehen der Schichten: 6 Monate pro Schicht, mit einem maximalen Zeitraum von 12 Monaten für die beiden Schichten.

HINWEISE:

Angesichts der großen Vielfalt an Verglasungen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Im Zweifelsfall muss eine Prüfung der Kompatibilität zwischen Glas und Folie veranlasst werden. Bei Verklebung der besagten Folie auf Fahrzeugen kann HEXIS keinesfalls für Regelwidrigkeiten gegenüber der im Land geltenden Gesetzgebung haftbar gemacht werden. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.