



TECHNISCHES DATENBLATT - SCHUTZFOLIE **AUTO 10 TI**

Sonnenschutzfolie für Fahrzeuge, **warm verformbar**. Anbringung auf der Fensterinnenseite.
Farbe: Dunkles Titan.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Mittelwerte

- Stärke ohne Abdeckpapier (µm): 46
- abgewiesene Sonnenenergie (%): 72
- Lichttransmission (%): 12
- Lichtreflexion (%): 25
- max. UV-Durchlässigkeit (%): 1

KOMPATIBILITÄT DER FOLIE:

Einfachverglasung hell	Ja
Einfachverglasung getönt	Nein
Doppelverglasung hell	Nein
Doppelverglasung getönt	Nein

VERARBEITUNGSHINWEISE:

- Es ist sicherzustellen, dass die an den Fahrzeugfenstern geplanten Änderungen mit der im Land geltenden Gesetzgebung übereinstimmen.
- Bei der Lagerung nur mit trockenen und sauberen Händen zu bedienen.
- Den Träger erst im letzten Augenblick vor dem Verkleben abziehen. Die Folie sofort danach gemäß den HEXIS-Schulungsmethoden rakeln.
- Nahezu sofortige Klebkraft, demzufolge nach dem Verkleben nicht mehr ablösen.
- Haftung auf Glas, gekörnte Untergründe ausgeschlossen.
- Im Polyester integrierter UV-Strahlenschutz.
- kratzfeste Beschichtung: widerstandsfähig und einfach zu reinigen
- Der Kratzschuttest wird bei jeder Herstellung durchgeführt.
- Anbringung auf der Fensterinnenseite.

- Die Folie ist nur in einer Richtung warm verformbar.
- Nur mit den speziellen Werkzeugen zur Folienverklebung auf Fahrzeugfenstern zu verarbeiten.
- Weitere Informationen zur Anbringung der AUTO 10 TI-Folie finden Sie in der Verklebeanleitung unter der Rubrik „Professionals“ / „Verarbeitungsanleitung“, Kategorie „Schutz- und Sicherheitsfolien“, auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
1 Jahre bei horizontaler Lagerung in staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HALTBARKEIT:

- vertikale Ausrichtung: 5 Jahre

HINWEIS:

Angesichts der großen Vielfalt an Verglasungen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Im Zweifelsfall muss eine Prüfung der Kompatibilität zwischen Glas und Folie veranlasst werden. Bei Verklebung der besagten Folie auf Fahrzeugen kann HEXIS keinesfalls für Regelwidrigkeiten gegenüber der im Land geltenden Gesetzgebung haftbar gemacht werden. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden, jedoch keine rechtlich verbindliche Garantie darstellen. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss jeglicher indirekter und mittelbarer Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden auf unserer Website www.hexis-graphics.com automatisch aktualisiert.