



TECHNISCHES DATENBLATT - SCHUTZFOLIE BSOR20x2

Sonnenschutz- und Sichtschutzfolie. Anbringung auf der Fensteraußenseite.
Farbe: Silber reflektierend.

FOLIE:

Mittelwerte

(Werte für eine Folie auf 3 mm-Klarglas)

- | | |
|-----------------------------------|----|
| • reflektierte Sonnenenergie (%): | 80 |
| • Lichtdurchlässigkeit (%): | 18 |
| • reflektiertes Licht (%): | 59 |
| • UV-Durchlässigkeit (%): | 1 |

KOMPATIBILITÄT DER FOLIE: (vertikale Anbringung)

Art der Verglasung		Kompatibilität
Einfachverglasung	hell	Ja
	getönt	Ja
	Verbundglas, hell	Ja
Doppelverglasung	hell	Ja
	getönt	Ja
	Verbundglas, hell	Ja
	niedrige Emissivität (Inertgasfüllung)	Ja

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Nur mit trockenen und sauberen Händen handhaben.
- Mindesttemperatur beim Verkleben: +5 °C
- Den Träger erst im letzten Augenblick vor dem Verkleben abziehen. Die Folie sofort danach gemäß den HEXIS-Schulungsmethoden rakeln.
- Nach dem Verkleben nicht wieder abziehen, sonst irreversible Beschädigung der Folienstruktur und Beeinträchtigung ihres Aussehens.
- Verklebung auf Glas, außer gekörnte Oberflächen
- Schutz gegen UV-Strahlen
- kratzsichere Beschichtung
- Anbringung auf der Fensteraußenseite

- Die Ränder der Folie müssen mit Silikon versiegelt werden.
- Nur mit den speziellen Werkzeugen für Gebäudefenster verarbeiten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

- Weitere Informationen zur Anbringung der BSOR20x2-Folie finden Sie in der Verklebeanleitung unter der Rubrik „Professionals“ / „Verarbeitungsanleitung“, Kategorie „Sonnen- und Schutzfolien“ auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
1 Jahr bei 15 °C bis 25 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und horizontaler Aufbewahrung im Originalkarton in staubfreier Umgebung.

HALTBARKEIT: (Mitteleuropa)

- vertikale Anbringung: 10 Jahre (ohne Rissbildung, Gelbfärbung und Demetallisierung der Folie)

GARANTIE:

- Standard-Garantie:
HEXIS gewährt auf seine Folien 1 Jahr Garantie ab dem Eingangsdatum der Waren beim Kunden, gegen Herstellungs- und Materialfehler* sowie Versandschäden* (davon ausgeschlossen sind Schäden, die der Haftung des Transportunternehmens unterliegen), gemäß den im Dokument „Standard“-Garantie** aufgeführten Bedingungen (LAB.DOC.002).
- Erweiterte Garantie:
HEXIS gewährt auf seine BSOR20x2-Folie 3 Jahre Garantie, nach:
 - Durchführung einer Prüfung der Kompatibilität zwischen der Oberfläche und der Folie,
 - Ordnungsgemäßer Ermittlung der für Wärmeshocks verantwortlichen Schattenbereiche,
 - Sicherstellung durch den Kunden / Anwender vor der Produktverklebung, dass die Folie für die vorhergesehene Verwendung geeignet ist und
 - Abschluss eines „erweiterten“ Garantievertrags** (LAB.DOC.003) zwischen dem Kunden und HEXIS.

*Vorausgesetzt, dass der gemeldete Fehler als solcher von HEXIS anerkannt wird.

**Dokumente auf der Internetseite von www.hexis-graphics.com verfügbar.

HINWEIS:

Angesichts der großen Anzahl verschiedener Verglasungen und möglicher Verarbeitungsmethoden muss der Anwender vor jeder Verklebung die Eignung und Beschaffenheit des Produkts prüfen. Im Zweifelsfall muss eine Prüfung der Kompatibilität zwischen Glas und Folie veranlasst werden.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf regelmäßigen Messungen, die in unserem Labor durchgeführt werden. Allerdings kann keine der Informationen als verbindliche Garantie angesehen werden. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle technische Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Angaben auf unserer Website www.hexis-graphics.com werden automatisch auf den neuesten Stand gebracht.