



TECHNISCHES DATENBLATT - SCHUTZFOLIE BSORD60i2

Sonnenschutzfolie. Schutz vor UV-Strahlung. Anbringung auf der Fensterinnenseite. Schutzfolie gegen Farbverlust.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Mittelwerte

(Werte für eine auf 3-mm-Klarglas verklebte Folie)

- Stärke (µm): 55
- Abgewiesene Sonnenenergie (Wärme) (%): 57
- Reflexion der Sonnenenergie (%): 34
- Absorption der Sonnenenergie (%): 29
- Transmission der Sonnenenergie (%): 37
- Transmission des sichtbaren Lichts (%): 62
- Reflexion des sichtbaren Lichts (%): 14
- UV-Durchlässigkeit (%): 1

KOMPATIBILITÄT DER FOLIE: (vertikale Anbringung)

Art der Verglasung		Kompatibilität
Einfachverglasung	Hell	Ja
	Getönt	Ja
	Getönt, verspiegelt	Ja
Doppelverglasung	Hell	Ja
	Getönt	Ja
	Getönt, verspiegelt	Ja
	Emissionsarm (Inertgasfüllung)	Nein
	Verbundglas, hell (Glasscheibe mit Sicherheitsfolie in Richtung des Gebäudeäußeren)	Ja
Verbundglas, hell (Glasscheibe mit Sicherheitsfolie in Richtung des Gebäudeinneren)	Nein	

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Eine Fensterfolierung mit BSORD60i2 schützt Gegenstände, die sich hinter dieser Scheibe befinden, gleichzeitig vor Farbverlust(I).
- Vor jeglicher Verklebung von Folie auf einem zum Ausgasen neigenden Untergrund obliegt es dem Auftraggeber bzw. Folierer, die Kompatibilität zwischen Folie/Untergrund sicherzustellen und eine optimale Ausgasung des Untergrunds (bei Synthetikglas, wie z. B. PMMA) durchzuführen. Bei einer Blasenbildung infolge der Ausgasung des Untergrunds übernimmt der Folierer die Haftung.
- Anbringung auf der Fensterinnenseite.
- Verklebung auf senkrechten, bis zu maximal 2,5 m² großen Glasflächen.
- Bei der Lagerung nur mit trockenen und sauberen Händen zu bedienen.
- Den Liner immer erst im letzten Augenblick vor dem Verkleben abziehen. Die Folie sofort danach gemäß den HEXIS-Schulungsmethoden rakeln.
- Bei der Verklebung ist nur Seifenwasser zu verwenden.
- Haftung auf Glas, davon ausgenommen sind gekörnte Untergründe.
- Nur mit den speziellen Werkzeugen zur Folienverklebung auf Gebäudefenstern zu verarbeiten.
- Die folierte Fläche sollte keinesfalls mit Klebefolie oder Aufklebern beklebt werden.
- Die Ränder der Folie sind mit Boot-Versiegelungslack zu versiegeln.
- Nach dem Verkleben nicht wieder abziehen, da dies sonst irreversible Struktur-Schäden hervorruft und das Aussehen der Folie beeinträchtigt.
- Es ist einen Monat abzuwarten, bevor die verklebte Fläche das erste Mal mit Seifenwasser gereinigt werden darf.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

- Weitere Informationen zur Anbringung der BSORD60i2-Folie finden Sie in der Verklebeanleitung unter der Rubrik „Professionals“/„Verarbeitungsanleitung“, Kategorie „Schutz- und Sicherheitsfolien“, auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
3 Jahre bei horizontaler Lagerung in staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HALTBARKEIT:

- Bei vertikaler Ausrichtung: 15 Jahre.

GARANTIE:

- HEXIS gewährt auf seine BSORD60i2-Folie bei vertikaler Ausrichtung 10 Jahre Garantie gegen Rissbildung, Vergilbung und Entmetallisierung der Folie.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- Die BSORD60i2-Folie unterliegt der REACH-Verordnung. Sie enthält keine Stoffe aus der SVHC-Liste (SVHC, von englisch Substance of Very High Concern, für „besonders besorgniserregende Stoffe“) der Europäischen Chemikalienagentur ECHA.
- Produkt der Klasse MI nach französischer Brandschutzklassifizierung (Protokollnr. 191964-DE/3).

HINWEISE:

(1) Der Farbverlust von Gegenständen, die direkter UV-Strahlung ausgesetzt sind, ist ein natürlicher Prozess. Das Anbringen einer BSORD60i2-Folie verzögert diesen Prozess über einen sehr langen Zeitraum hinweg, verhindert ihn aber nicht vollständig. Wie stark der Farbverlust verzögert wird, ist abhängig von den Umwelteinflüssen sowie den Farbeigenschaften der Gegenstände, die sich hinter der mit der BSORD60i2-Folie verklebten Scheibe befinden.

Die in der Tabelle genannten Kompatibilitäten stellen nur Richtwerte dar und sind fallweise zu bestätigen. Angesichts der großen Vielfalt an Verglasungen und Ausrichtungsmöglichkeiten obliegt es dem Kunden/Anwender, eine eingehende Prüfung der Kompatibilität zwischen Glas/Folie und der mit ihrer Nutzung verbundenen Auswirkungen zu veranlassen. Dies hat vor der Folienverklebung zu verfolgen und dient zur Bestimmung, ob das Produkt dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.