TECHNISCHES DATENBLATT - SCHUTZFOLIE

DSMAT2

Dekorfolie. Anbringung auf der Fensterinnenseite.
Farbe: Matt-weiß

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Mittelwerte

(Werte für eine auf 3-mm-Klarglas verklebte Folie)

- abgewiesene Sonnenenergie (Wärme) (%): 29
- Solarreflexion (%): 18
- Solarabsorption (%): 19
- Solartransmission (%): 63
- Lichttransmission (%): 69
- Lichtreflexion (%): 18
- UV-Durchlässigkeit (%): 5

KOMPATIBILITÄT DER FOLIE: (vertikale Anbringung)

Art der Verglasung		Kompatibilität
Einfachverglasung	Hell	Ja
	Getönt	Ja
	Getönt, verspiegelt	Ja
Doppelverglasung	Hell	Ja
	Getönt	Ja
	Getönt, verspiegelt	Ja
	Niedrige Emissivität (Inertgasfüllung)	Ja
	Verbundglas, hell (Verbundglas in Richtung des Gebäudeäußeren)	Ja
	Verbundglas, hell (Verbundglas in Richtung des Gebäudeinneren)	Ja

VERARBEITUNGSHINWEISE:

- Bei der Lagerung nur mit trockenen und sauberen Händen zu bedienen.
- Anbringung auf der Fensterinnenseite.
- Bei der Verklebung ist nur Seifenwasser zu verwenden.
- Haftung auf Glas, gekörnte Untergründe ausgeschlossen.
- Verklebung auf senkrechten, bis zu maximal 2,5 m² großen Glasflächen.
- Nur mit den speziellen Werkzeugen zur Folienverklebung auf Gebäudefenstern zu verarbeiten.
- Den Träger erst im letzten Augenblick vor dem Verkleben abziehen. Die Folie sofort danach gemäß den HEXIS-Schulungsmethoden rakeln.
- Nach dem Verkleben nicht wieder abziehen, sonst irreversible Beschädigung der Folien-Struktur und Beeinträchtigung ihres Aussehens.
- Es ist ein Monat abzuwarten, bevor die verklebte Fläche das erste Mal mit Seifenwasser gereinigt werden darf.
- Die folierte Fläche sollte keinesfalls mit Klebefolie oder Aufklebern beklebt werden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

- Weitere Informationen zur Anbringung der DSMAT2-Folie finden Sie in der Verklebeanleitung unter der Rubrik „Professionals“ / „Verarbeitungsanleitung“, Kategorie „Schutz- und Sicherheitsfolien“, auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  3 Jahre bei horizontaler Lagerung in staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HALTBARKEIT:

- vertikale Ausrichtung: 20 Jahre

GARANTIE:

- HEXIS gewährt auf seine DSMAT2-Folie bei vertikaler Ausrichtung 10 Jahre Garantie gegen Rissbildung und Gelbfärbung der Folie.

HINWEISE:
Die in der Tabelle genannten Kompatibilitäten stellen nur Richtwerte dar und sind fallweise zu bestätigen. Angesichts der großen Vielfalt an Verglasungen und Ausrichtungsmöglichkeiten obliegt es dem Kunden/Anwender, eine eingehende Prüfung der Kompatibilität zwischen Glas/Folie und der mit ihrer Verarbeitung verbundenen Auswirkungen zu veranlassen. Dies hat vor der Folienverklebung zu verfolgen und dient zur Bestimmung, ob das Produkt dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden, jedoch keine rechtlich verbindliche Garantie darstellen. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss jeglicher indirekter und mittelbarer Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden auf unserer Website www.hexis-graphics.com automatisch aktualisiert.