TECHNISCHES DATENBLATT – DIGITALDRUCK – BANNER

FRONT2V3S

Polyesterbanner mit PVC-Beschichtung, 420 µm. Für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV-härtenden und Latex-Tinten. FRONT2V3S ist speziell zur Nutzung als Werbe- bzw. Veranstaltungsbanner geeignet. Satinierte Oberfläche. Produkt der Klasse M1 nach französischer Brandschutzklassifizierung.

BANNEREIGENSCHAFTEN:

	Richtwerte	
• Produktgesamtstärke (µm):	420	
• Produktgesamtgewicht (g/m²):	510	
• Kett-/Schussfaden (DTex):	1100 x 1100	
	Mittelwerte	Methoden
• Zugfestigkeit (N/50 mm): *Längs/Quer*	2300 x 2000	ISO 13934-1: 2013
• Reißfestigkeit Kett-/Schussfaden (N):	200/180	ISO 13937-2: 2000

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Solvent	Eco-Solvent	Latex	UV-härtend
FRONT2V3S	✓	✓	✓	✓

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Das FRONT2V3S-Banner ist speziell zur Nutzung als straff gespannter Werbe- bzw. Veranstaltungsbanner geeignet. Eine wiederholte Knitterbildung kann zu einer vorzeitigen Beschädigung des Banners führen.
- Nur einseitig bedruckbar (Innenseite).
- Drucktemperaturbereich: +18 °C bis +25 °C.
- Berührungstrocken nach spätestens 5 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig.
- Die optimale Trocknungsdauer der Tinten beträgt mindestens 24 Stunden.
- Es besteht die Möglichkeit, die Banner durch Hochfrequenz- bzw. Heißverschweißen zusammenzufügen.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
  1 Jahr bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von 18 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 60 %.

HALTBARKEIT: (mitteleuropäisches Klima)

- Bei vertikaler Ausrichtung im Innenbereich, unbedruckt: 1 Jahr.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- Produkt der Klasse M1 nach französischer Brandschutzklassifizierung NF P 92-507 (Protokollnummer P206754 DEC/1)).
- Informationspflicht gemäß REACH-Verordnung: In diesem Produkt ist Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) in einer Konzentration von mehr als 0,1 % (w/w) enthalten.

HINWEISE:
Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.