TECHNISCHES DATENBLATT - DIGITALDRUCK - BANNER

FRONTM1

Besonders festes Polyesterbanner, einer Stärke von 440 µm, das mit mehrschichtigem Weich-PVC beschichtet ist. Inkjetlack-Beschichtung auf einer Seite. Für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV-härtenden und Latex-Tinten. Produkt der Klasse M1 nach französischer Brandschutzklassifizierung (Protokollnr. M060353–DE/5). Satinierte Oberfläche.

BANNEREIGENSCHAFTEN:

	Mittelwerte	Methoden
• Gesamtstärke (µm):	440	
• Gesamtgewicht (g/m²):	550	
• Kett-/Schussfaden (DTex):	1100 x 1100	DIN EN ISO 2286-2
• Reißfestigkeit Kett-/Schussfaden (N):	250 / 200	DIN53363
• Opazität (%):	94	

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Solvent	Eco-Solvent	Latex	UV
FRONTM1	✓	✓	✓	✓

GEBRAUCHSHINWEISE:

- eine einzige Seite bedruckbar (Außenseite)
- berührungstrocken nach spätestens 5 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig
- Betriebstemperaturbereich: +10 °C bis +30 °C mit 30 % bis 70 % relativer Luftfeuchtigkeit
- Temperaturbeständigkeit des Banners: -20 °C bis +70 °C.
- Produkt der Klasse M1 nach französischer Brandschutzklassifizierung (Protokollnr. M060353–DE/5).
- Möglichkeit des Zusammenfügens durch Hochfrequenzschweißen
- Möglichkeit der Bannergestaltung mit Neopren®-Kleber (1) oder mit einem doppelseitigem STRONGBAN3-Klebeband.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
  1 Jahr bei vertikaler Lagerung im Originalkarton in staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HALTBARKEIT:

- bei vertikaler Ausrichtung im Innenbereich: 3 Jahre

HINWEIS:

Angesichts der großen Vielfalt an Materialien und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden, jedoch keine verbindliche Garantie darstellen. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss jeglicher indirekter und mittelbarer Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden auf unserer Website www.hexis-graphics.com automatisch aktualisiert.

(1) Neopren® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPAGNY.