TECHNISCHES DATENBLATT - DIGITALDRUCK - LEINWAND

JT300M1

Leichte weiße Leinwand aus Polyester, in einer Stärke von 270 µm, die auf einer Seite mit Inkjetlack beschichtet ist. Dieses ökologische Gewebe ist frei von PVC, Phthalaten, Formaldehyd, Phosphaten und Glykolether. Für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV-härtenden und Latex-Tinten. Mit Anti-Curling-Effekt: langfristiger Schutz gegen Aufrollen. Produkt der Klasse M1 nach französischer Brandschutzklassifizierung. Für Innenanwendungen.

EIGENSCHAFTEN:

	Mittelwerte	Methoden
• Produktgesamtstärke (µm):	270	ISO 5084
• Produktgesamtgewicht (g/m²):	270	ISO 3801
• Reißfestigkeit Kett-/Schussfaden (daN):	12/9	DIN 53,363
• Opazität (%):	86	

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Solvent-,	Eco-Solvent	Latex-Tinten bestimmt.	UV-härtenden und
JT300M1	✓	✓	✓	✓

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Nur einseitig bedruckbar (Außenseite).
- Berührungstrocken nach spätestens 10 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig.
- Für Innenanwendungen.
- Für rotierende Werbetafeln, Displays, Werbebanner, Wandverkleidungen usw. geeignet.
- Bei einer Verklebung als Tapete ist Acrylatkleber für Vliesstoff zu verwenden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN:

- Die optimale Trocknungsdauer der Tinten vor jeder weiteren Beschichtung und Verarbeitung beträgt mindestens 24 Stunden.
- Weitere Informationen zur Verarbeitung der JT300M1-Folie finden Sie in der Verklebeanleitung unter der Rubrik „Professionals“ / „Verarbeitungsanleitung“, Kategorie „Digitaldruckfolien“, auf unserer Website www.hexis-graphics.com.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

  1 Jahr bei vertikaler Lagerung im Originalkarton in staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- Produkt der Klasse M1 nach französischer Brandschutzklassifizierung (Protokollnr. EFR-20-004268A).

HINWEISE:
Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.