



TECHNISCHES DATENBLATT – DIGITALDRUCK – OPAKES POLYESTER POP 190 ECOS

Kolaminierte Polyesterfolie, opak, weiß/grau, in einer Stärke von 180 µm. Für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV-härtenden und Latex-Tinten. Für die Verklebung auf DISPLAYS. Satiniert.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

	<u>Richtwerte</u>
• Produktgesamtstärke (µm):	180
• Produktgesamtgewicht (g/m ²):	240
• Opazität (%):	> 99

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Solvent	Eco-Solvent	Latex	UV
POP190ECOS	✓	✓	✓	✓

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Berührungstrocken nach spätestens 10 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig.
- Das Erscheinungsbild Ihrer Drucke kann durch eine geeignete Laminierfolie, wie z. B. V700 (matt, satiniert oder glänzend), PSPOP oder GFLI 30 verändert/verbessert/geschützt werden. KEINE Heißklebefolie (Heißlaminieren)!
- Die optimale Trocknungsdauer der Tinten vor dem Laminieren und jeder weiteren Verarbeitung beträgt 24 Stunden.
- Betriebstemperaturbereich: +10 °C bis +30 °C bei 30 % bis 65 % Luftfeuchtigkeit.
- Untergrund und Druck sind empfindlich gegenüber direkten Flüssigkeitsspritzern und Fingerabdrücken (das Tragen von Handschuhen wird dringend empfohlen).

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

1 Jahr bei senkrechter Lagerung im ungeöffneten Originalkarton in staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 10 °C bis 30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 % bis 65 %.

HINWEISE UND ANMERKUNGEN:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.