

SCHEDA TECNICA DAO

CARTA SILICONATA

Carta kraft siliconata di 137 g/m², stabile alle variazioni igrometriche. Carta protettrice.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA:

	Valori medi	Metodi
• Spessore (µm):	140	
• Peso (g/m²):	137	HEXGSM001
• Resistenza alla spellicolatura (N/25mm):	≥ 125	
• Scollamento (N/25mm):	1,05	HEXFTM003
• Umidità della carta (% UR):	4,5	

GUIDA PER L'UTENTE:

- Campo delle temperature di uso +10°C a +30°C con del 30 al 70% di umidità relativa.
- Stabile alle variazioni igrometriche.

STOCCAGGIO:

- Durata allo stoccaggio (prima dell'apertura del condizionamento di origine).

  1 anno se conservato non aperto tra 15°C e 25°C e tra il 25% e il 50% di umidità relativa nel condizionamento di origine.

NOTE:

La grande diversità delle superfici di applicazione e le sempre nuove possibilità di applicazione fanno sì che l'utente debba verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

I metodi di misura delle norme citate hanno servito di base all'elaborazione dei nostri propri metodi di misura, disponibili su richiesta. Vi invitiamo a consultarci per ottenere le ultime istruzioni in vigore.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure effettuate regolarmente in laboratorio. Tuttavia non costituiscono un fattore di garanzia intangibile. I venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e non sarà ritenuto responsabile solo a concorrenza del prezzo dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a cambiamenti senza notifica preliminare. L'aggiornamento delle nostre specifiche è automatico sul nostro sito www.hexisgroup.com.