



FICHA TÉCNICA – FILM FERROSO

FF480

Film ferroso flexible, de 400 micras, adhesivado. El film está compuesto de un caucho sintético que contiene polvo de hierro estabilizado. Se utiliza junto con films magnéticos (VM380WM, etc.). Uso interior. Color: carbón.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

	<u>Valores indicativos</u>
• Espesor (μm):	400
• Receptividad magnética (g/cm ²):	16

PROTECTOR:

- Liner.

PROPIEDADES ADHESIVAS:

	<u>Valores medios</u>	<u>Métodos</u>
• Pelado 180° en acero (N/25 mm):		FTMI
20 minutos después de la aplicación	25	
24 horas después de la aplicación	28	

ADHESIVO:

- Adhesivo acrílico.

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Apropriado para un uso interior.
- Límites de temperatura de uso: de -20 °C a +55 °C.
- Es posible cortar el film utilizando un cúter o unas tijeras.
- Diámetro mínimo de enrollado del film sin cuarteamiento: 10 mm a 20 °C.
- Aplicación del film con una espátula.
- Para la aplicación en superficies pintadas recomendamos que la pintura sea de origen y esté en perfecto estado. De lo contrario, la aplicación o retirada del film se realizará bajo el riesgo y la responsabilidad del instalador.
- Baja adherencia en sustratos de polipropileno, PVC o superficies estructuradas. Haga siempre una prueba previa de adherencia entre el film y este tipo de sustrato antes de realizar el proyecto.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase original, a una temperatura de entre 12 °C y 32 °C y con una humedad relativa entre el 50 % y 55 %.

DURABILIDAD:

- Exposición vertical al interior: 2 años.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la confección de nuestros propios métodos, están a su entera disposición y puede solicitarnos las últimas instrucciones en vigor. Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.