



FICHA TÉCNICA – FILM MAGNÉTICO

FM580

Film magnético de 500 micras con un ancho de polo de 2 mm y recubierto de un adhesivo acrílico. Se utiliza en combinación con el film ferroso imprimible VF180WM. Uso interior.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

	<u>Valores indicativos</u>
• Espesor (μm):	500
• Espesor total del producto (μm):	700
• Peso total del producto (g/m^2):	1950
• Fuerza magnética (g/cm^2):	≥ 24

PROTECTOR:

- Papel siliconado.

PROPIEDADES ADHESIVAS:

	<u>Valor indicativo</u>
• Pelado (N/25 mm):	8

ADHESIVO:

- Adhesivo acrílico.

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Destinado a una aplicación interior.
- Límites de temperatura de aplicación: de $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Es posible cortar el film utilizando un cúter o unas tijeras.
- Límites de temperatura de uso: de $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ con una humedad relativa de entre el 10 % y el 80 %.
- Para la aplicación en superficies pintadas recomendamos que la pintura sea de origen y esté en perfecto estado. De lo contrario, la aplicación o retirada del film se realizará bajo el riesgo y la responsabilidad del instalador.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en posición vertical, en un lugar libre de polvo y protegido de la radiación solar directa, a una temperatura de 20 °C y una humedad relativa de entre el 10 % y el 80 %.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso.

Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la confección de nuestros propios métodos, están a su entera disposición y puede solicitarnos las últimas instrucciones en vigor.

Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.