FICHA TÉCNICA - IMPRESIÓN DIGITAL – LONA DIFUSORA
DIF450

Lona difusora hecha de poliéster, recubierta de PVC, de 450 g/m², destinada a la impresión a inyección de tintas solventes, eco solventes, látex y UV. Imprimible por la cara lisa. Especialmente destinado a una aplicación con luz de fondo (cartel luminoso).

PROPIEDADES DE LA LONA:

	Valores medios	Método de ensayo
• Espesor total (µm):	400	
• Peso total (g/m²):	450	
• Hilo de la urdimbre/trama (DTex):	1100 x 1100	
• Resistencia al desgarro urdimbre/trama (N):	180 / 150	DIN53363

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	Solvente	Eco solvente	Látex	UV
DIF450	✓	✓	✓	✓

RECOMENDACIONES DE USO:

- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 5 minutos. Variable según los diferentes sistemas de impresión.
- Límites de temperatura de uso: de +10° C a +30 °C con una humedad relativa de entre el 30 % y el 70 %.
- Resistencia a la temperatura de la lona: de -30 °C a +70 °C.
- Las lonas se pueden soldar mediante un sistema de alta frecuencia o aire caliente.
- Las lonas se pueden confeccionar con pegamento Neoprene® (1) o cinta adhesiva de doble cara de tipo STRONGBAN3.

RECOMENDACIONES DIVERSAS:

- Antes de proceder a cualquier laminación o recubrimiento en general, recomendamos que para un resultado óptimo, respete un tiempo de secado de las tintas de al menos 24 horas.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en almacén (antes de su aplicación):
  El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen, en posición vertical, en un lugar libre de polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y una humdedad relativa de 50 %.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de soportes de marcaje y las nuevas posibilidades deben impulsar al utilizador a examinar las propiedades del producto durante cada utilización.

Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable por ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.

(1) Neopreno es una marca registrada por E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY.