FICHA TÉCNICA – CORTE & SEÑALÉTICA – CINTA DE POLIETILENO

HEX 904 HIGH TACK 150 µm

Film PE con un espesor de 150 micras y recubierto de un adhesivo acrílico sensible a la presión.

PROPIEDADES DEL FILM:

	Valores indicativos
• Espesor (µm):	150
• Resistencia a la tracción (N/25mm):	mín. 76
• Alargamiento de rotura (%):	mín. 100

PROPRIEDADES ADHESIVAS:

	Valores indicativos
• Adhesión sobre acero (N/25 mm):	2
• Adhesión sobre PVC (N/25 mm):	3

- Resistencia a los disolventes: El adhesivo resiste a la mayoría de agentes químicos (alcohol, gasolina, ácidos diluidos, aceites e hidrocarburos).

ADHESIVO:

- Acrílico.
- Adherencia inmediata.

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Temperatura mínima recomendada para su aplicación: +10 °C.
- Límites de temperatura de uso: de -20 °C a +80 °C.
- Para conseguir mejores resultados, realice la transferencia, preferentemente, el mismo día entre la aplicación del film transfer y la transferencia de las letras.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

  El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase original, a una temperatura de entre 20 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

OBSERVACIONES:
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso.
Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la confección de nuestros propios métodos, están a su entera disposición y puede solicitarnos las últimas instrucciones en vigor.
Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.