FICHA TÉCNICA – VINILO DE CORTE – CINTA DE POLIPROPILENO – RELIEVE

HEX 905 HIGH TACK 110 µm

Film PP con un relieve de 110 micras y recubierto de un adhesivo acrílico sensible a la presión.

PROPIEDADES DEL FILM:

	Valor medio
• Espesor (µm):	110

PROPRIEDADES ADHESIVAS:

	Valor medio
• Adherencia (N/cm):	1,1

- Resistencia a agentes químicos y disolventes: El adhesivo resiste a la mayoría de agentes químicos (alcohol, gasolina, ácidos diluidos, aceites e hidrocarburos).

ADHESIVO:

- Acrílico.
- Adherencia inmediata, es posible colocarlo húmedo.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Temperatura mínima recomendada para su aplicación: +10 °C.
- Límites de temperatura de uso: de +15 °C a +35 °C.
- Para obtener un resultado óptimo, realice la aplicación, preferentemente, el mismo día que la transferencia de las letras.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en almacenamiento (antes de la aplicación):

  El material conserva sus propiedades durante 6 meses si se almacena en su envase de origen bien cerrado, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y una humedad relativa entre el 30 % y 70 %.

OBSERVACIONES:
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto a cada uso.
Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable por ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.