



FICHA TÉCNICA – FLEX – CORTE & SEÑALÉTICA GLOWCUT

Film poliuretano fosforescente de 110 micras y estirable. Adaptado para las aplicaciones en caliente en algodón, poliéster y tejidos mixtos.

PROPIEDADES DEL FILM:

	<u>Valor indicativo</u>
• Espesor del film + el adhesivo (µm):	110

PROTECTOR:

- Soporte poliéster adhesivo de 120 micras.

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Se recomienda aplicarlo en un tejido previamente lavado.
- Buena adherencia en algodón, poliéster y tejidos mixtos. Para cualquier otro tejido haga una prueba de resistencia del tejido a la temperatura de la prensa, y otra de compatibilidad del GLOWCUT film con la tela.
- Corte una imagen con efecto espejo.
- Retire el sobrante al terminar el corte.
- Precaliente la prensa y el tejido antes de la aplicación: 150 °C durante 5 segundos.
- Temperatura de prensado: 150 °C durante 8 segundos.
- Retire cuidadosamente el protector (soporte) cuando el film flex todavía esté caliente.
- Después del prensado, espere un mínimo de 24 horas antes de lavar el tejido.
- Se debe lavar a una temperatura máxima de 60 °C, con detergentes sin lejía.
- Es posible secar el textil en la secadora a baja temperatura.
- Planche el tejido del revés, a baja temperatura, sin usar vapor o del derecho protegiendo el flex con un tejido de prensado.
- Si desea más información sobre el método de aplicación del GLOWCUT, consulte la ficha de instalación en la pestaña «Soporte Técnico» / «Guías de Aplicación» de nuestra página web www.hexis-graphics.com.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):
El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase original bien cerrado, a una temperatura de entre +15 °C y +25 °C y con una humedad relativa entre el 30 % y 70 %.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.