



FICHA TÉCNICA – FLEX – CORTE & SEÑALÉTICA COLORCUT



Film poliuretano de 75 micras, estirable. Adaptado para las aplicaciones en caliente en algodón, poliéster y tejidos mixtos. Acabado mate.

PROPIEDADES DEL FILM:

Valor indicativo

- Espesor del film + el adhesivo (µm): 75

PROTECTOR:

- Soporte poliéster ligeramente adhesivo de 100 micras.

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Se recomienda aplicarlo en un tejido previamente lavado.
- Buena adherencia en algodón, poliéster y tejidos mixtos. Para cualquier otro tejido haga una prueba de resistencia del tejido a la temperatura de la prensa, y otra de compatibilidad del COLORCUT film con la tela.
- Corte una imagen con efecto espejo.
- Retire el sobrante al terminar el corte.
- Precaliente la prensa y el tejido antes de la aplicación: 150 °C durante 3 segundos.
- Temperatura del prensado: 150 °C durante 10 segundos.
- Retire el protector (soporte) cuando el film flex todavía esté caliente y ya prensado.
- Al terminar, preñe de nuevo a 150 °C durante 5 segundos.
- Después del prensado, espere un mínimo de 24 horas antes de lavar el tejido.
- El textil se debe lavar del revés a una temperatura máxima de 80 °C, con detergentes sin lejía.

Limpieza en seco posible.

- Prohibido meter el tejido en la secadora.
- Planche el textil del revés.
- Si desea más información sobre el método de aplicación del COLORCUT, consulte la ficha de instalación en la pestaña «Soporte Técnico» / «Guías de Aplicación» de nuestra página web www.hexis-graphics.com.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):
El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase original bien cerrado, a una temperatura de entre +15 °C y +25 °C y con una humedad relativa entre el 30 % y 70 %.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.