



FICHA TÉCNICA – FLEX – IMPRESIÓN DIGITAL UFLEX7PV2



El film de poliuretano adhesivo de 85 micras, de base acuosa, sin disolventes como el DMF o similares, blanco opaco y fino, está adaptado para las aplicaciones sobre algodón y poliéster (salvo Softshell). Ideal para la realización de deletreados, logos o imágenes pequeñas. Acabado mate.

PROPIEDADES DEL FILM:

Valor indicativo

- Espesor (µm): 85
- Buena adherencia en algodón y poliéster.

Para cualquier otro tejido haga una prueba de resistencia del tejido con la temperatura de la prensa, y otra de compatibilidad del film UFLEX7PV2 con la tela.

COMPATIBILIDAD DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex
UFLEX7PV2	✓	✓	✓

PROTECTOR:

- Dorsal poliéster de 105 micras.

GUÍA DE APLICACIÓN:

- El film UFLEX7PV2 no debe utilizarse en tejidos Softshell.
- Imprima la imagen en positivo.
- Corte y retire el sobrante de la imagen.
 - Tamaño mínimo de los cortes (zonas no impresas o zonas impresas totalmente secas): 0,6 cm (altura de la letra).
- Se recomienda aplicarlo en un tejido previamente lavado.
- Para transferir el grafismo utilice los films de transfer HEX960 o HEX860:
 - **Aplique la cinta transfer sobre el film UFLEX7PV2 con la ayuda de una espátula, haciendo fuerza.**
- Precaliente la prensa y el tejido antes de la aplicación.

- Duración y temperatura del prensado indicativas dependiendo del tejido:
 - 140 °C durante 15 segundos sobre algodón.

En cualquier caso, haga siempre una prueba previa para ajustar lo mejor posible las condiciones del prensado antes de realizar grandes series.

- Retire cuidadosamente el film transfer cuando el film todavía esté caliente.
- Por último, coloque una hoja de papel sulfurizado sobre la superficie del grafismo y preme todo durante 5 segundos a 140 °C.
- Después del prensado, espere un mínimo de 24 horas antes de lavar el tejido.

Para una mejor adherencia de las tintas, se recomienda esperar una semana antes del primer lavado.

- Se debe lavar del revés a una temperatura máxima de 60 °C con productos sin lejía.
- Prohibido meter el tejido en la secadora.
- Planche el textil del revés.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Para cada nueva aplicación de film UFLEX7PV2 sobre telas a base de Licra®, hay que asegurarse de la buena compatibilidad del UFLEX7PV2 con este material realizando una prenda correspondiente con el producto final.

Debido a la gran variabilidad de estos sustratos, HEXIS declina toda responsabilidad relacionada con el comportamiento del producto final.

- No se recomienda utilizar suavizante ya que puede causar una alteración de la adhesión del flex sobre el tejido.
- Si desea más información sobre el método de aplicación del UFLEX7PV2, consulte la ficha de instalación PRINTFLEX en la pestaña «Soporte Técnico» / «Guías de Aplicación», categoría «Decoración Textil» de nuestra página web www.hexis-graphics.com.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de su aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen bien cerrado, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa de entre el 30 % y el 70 %.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.