



FICHA TÉCNICA - FILM DE PROTECCIÓN AUTO 05 CH

Film de protección solar, gama automóvil **termo formable**. Se aplica desde el interior.
Color: Charcoal muy oscuro.

PROPIEDADES DEL FILM:

	<u>Valores medios</u>
• Espesor sin protector (µm):	46
• Energía solar rechazada (%):	58
• Transmisión de la luz visible (%):	5
• Reflexión de la luz visible (%):	8
• Transmisión UV máx. (%):	1

COMPATIBILIDADES DEL FILM:

Simple acristalamiento claro	Sí
Simple acristalamiento tintado	Sí
Doble acristalamiento claro	No
Doble acristalamiento tintado	No

RECOMENDACIONES DE USO:

- Asegúrese de que las modificaciones del acristalamiento del vehículo sean conformes con la legislación vigente del país.
- Durante el almacenamiento manipule siempre el producto con las manos limpias y secas.
- Espere hasta el último momento, justo antes de la aplicación, para retirar el soporte, y alíselo inmediatamente con la espátula siguiendo en todo momento las técnicas de aplicación desarrolladas por HEXIS Formación.
- La adhesión es casi instantánea, no retire el film una vez aplicado.
- Se adhiere sobre vidrio, salvo superficies granuladas.
- Protección anti UV integrada en el poliéster. Ligera prevención contra la decoloración del interior del vehículo (tejidos, cueros y revestimientos).
- Revestimiento anti rayaduras: larga duración y limpiado fácil.

- La prueba anti rayaduras se realiza a cada producción.
- Se aplica desde el interior.
- Film termo formable en un sólo sentido.
- Utilice sólo herramientas específicas para la aplicación de films sobre cristales de vehículos.
- Si desea más información sobre el método de aplicación del AUTO 05 CH, remítase a la ficha de instalación en la rúbrica "Soporte Técnico" / "Guías de Aplicación", categoría "Protección y Seguridad" de nuestra página web www.hexis-graphics.com.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en almacén (antes de su aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en posición horizontal, en un lugar libre de polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y una humedad relativa del 50 %.

DURABILIDAD:

- Exposición vertical: 5 años.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de cristales y las nuevas posibilidades deben impulsar al utilizador a examinar las propiedades del producto a cada utilización. Un estudio de compatibilidad cristal/film debe ser solicitado en caso de duda. HEXIS no se hace responsable de cualquier irregularidad, vis-à-vis la legislación vigente en el país, resultante de la aplicación del dicho film sobre vehículos. Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable por ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.