



FICHA TECNICA FILM DE PROTECCION

AUTO 20 N

Film de protección solar gama automóvil **termo formable**. Puesta interior.

Color: Negro metalico reflectante.

CARACTERISTICAS DEL FILM:

	<u>Valores medios</u>
• Espesor sin liner (µm) :	45
• Rechazo de la energía solar(%) :	60
• Transmission de luz (%) :	21
• Réflexion de luz visible (%) :	11
• Transmisión UV maxi (%) :	1

COMPATIBILIDADES DEL FILM:

Simple acristalamiento claro	Si
Simple acristalamiento tintado	Si
Doble acristalamiento claro	No
Doble acristalamiento tintado	No

EMBALAJE :

- Rodillos suspendidos :

1523mm de ancho	30,5ml de largo
1523mm de ancho	15ml de largo
500mm de ancho	6ml de largo
760ml de ancho	2ml de largo

GUÍA DEL USUARIO:

- Siempre manipular con las manos limpias y secas cuando se almacena.
- Retirar el liner siempre en el último instante antes de la puesta, y despegar el film enseguida siguiendo los métodos de formación HEXIS.
- La adhesión es casi-inmediata, no retirarla una vez aplicada.
- Adhesión sobre vidrio, excepto soportes granulados.
- Protección anti UV integrada en el poliéster. Prevención mínima de la decoloración de los tejidos, cueros y guarniciones.
- Recubrimiento anti-arañazos: longevidad y limpieza fácil.
- La prueba anti-arañazos se realiza a cada producción.
- Puesta interior.
- Film termo formable en un solo sentido.
- Puesta prohibida sobre los vidrios laterales delanteros y sobre el para-brisas.
- Uso de herramientas específicas de puesta automóvil solamente.

ALMACENAMIENTO:

- Duración del almacenamiento : (antes de la aplicación) :
1 año almacenado entre 15°C y 25°C a 50% de humedad relativa en posición horizontal en un lugar libre de polvo.

DURABILIDAD:

- Exposición vertical:
5 años (Si es puesto por un aplicador agregado HEXIS).

OBSERVACIONES :

La enorme variedad de cristales y de posibilidades siempre nuevas deben conducir al usuario a examinar las aptitudes del producto durante cada uso. Un estudio de compatibilidad cristal/film debe ser solicitado en caso de duda.

Todas las informaciones publicadas se basan en las medidas efectuadas con regularidad en laboratorio. Éstas no constituyen, sin embargo, un factor de garantía intangible.

El vendedor no se hace responsable de los daños indirectos y su responsabilidad se limitará al precio equivalente de sus productos. Todas nuestras especificaciones pueden variar sin previo aviso. La actualización de nuestras especificaciones se realiza automáticamente en nuestra página web www.hexisgroup.com