



FICHA TÉCNICA - FILM DE PROTECCIÓN

BSE100X

Film de seguridad de 100 micras. Se aplica desde el exterior.

Este film para acristalamientos permite, en el caso de intrusión por efracción, de aumentar el tiempo necesario para romper el cristal. El film limita la formación de astillas durante una rotura por accidente o vandalismo y evita el riesgo de lesiones.

Acabado transparente.

PROPIEDADES DEL FILM:

Valores medios

• Espesor (µm):	102
• Transmisión solar (%):	74
• Reflexión solar (%):	8
• Absorción solar (%):	18
• Energía solar rechazada (%):	20
• Transmisión de la luz visible (%):	86
• Reflexión de la luz visible (%):	10
• Radiaciones UV rechazadas (%):	96

COMPATIBILIDAD DEL FILM:

Acrisolamiento simple claro	Sí
Acrisolamiento simple tintado	Sí
Doble acrisolamiento claro	Sí
Doble acrisolamiento tintado	Sí

RECOMENDACIONES DE USO:

- Durante el almacenamiento manipule el producto siempre con las manos limpias y secas.
- Espere hasta el último momento, justo antes de la aplicación, para retirar el soporte, y alíselo inmediatamente con la espátula.
- La adhesión es casi instantánea, no retire el film una vez aplicado.
- Se adhiere sobre vidrio, salvo superficies granuladas.
- Protege contra la radiación ultravioleta.
- Revestimiento anti ralladuras: larga duración y limpiado fácil.
- Se aplica desde el interior. Se recomienda utilizar juntas de impermeabilización como la silicona para reforzar y proteger los bordes.
- Utilice herramientas específicas para la aplicación de films de protección solar y de seguridad para edificios.
- Si desea más información sobre el método de aplicación del BSE100X, remítase a la ficha de instalación en la rúbrica "Profesionales" / "Método de aplicación", categoría "Film solar y de protección" de nuestra página web www.hexis-graphics.com.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en almacén (antes de su aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en posición horizontal, en un lugar libre de polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y una humedad relativa del 50 %.

DURABILIDAD:

- Exposición vertical: 5 años.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al utilizador a examinar las propiedades del producto a cada utilización. Un estudio de compatibilidad cristal/film debe ser solicitado en caso de duda.

Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable por ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.