



FICHA TÉCNICA - FILM DE PROTECCIÓN

CLEAR86CR

Film de protección solar muy poco tintado, gama automóvil termoformable. Protección térmica y contra los rayos UV gracias a las partículas de cerámica integradas en el poliéster: Revestimiento antirayaduras: larga duración y limpiado fácil. Se aplica desde el interior.

PROPIEDADES DEL FILM:

Valores indicativos

- | | |
|---|-----|
| • Espesor sin protector (µm): | 60 |
| • Energía solar rechazada (%): | 31 |
| • Transmisión de la luz visible (%): | 86 |
| • Reflexión de la luz visible (%): | 6 |
| • Rayos infrarrojos rechazados (760-2500 nm) (%): | 67 |
| • Transmisión UV máx. (%): | < 1 |

COMPATIBILIDADES DEL FILM:

Tipo de acristalamiento		Compatibilidad
Acristalamiento simple	Claro	Sí
	Tintado	No
Cristal templado	Claro	Sí
Cristal laminado	Claro	No
Doble acristalamiento	Claro	Sí
	Tintado	No
	De baja emisión térmica (con barrera de gas inerte entre vidrios)	No

RECOMENDACIONES DE USO:

- Asegúrese de que las modificaciones del acristalamiento del vehículo sean conformes con la legislación vigente del país.
- Durante el almacenamiento manipule siempre el producto con las manos limpias y secas.
- Se aplica desde el interior.
- Se adhiere sobre vidrio, salvo superficies granuladas.
- Film termoformable en un solo sentido.

- Utilice solo herramientas específicas para la aplicación de films sobre cristales de vehículos.
- Espere hasta el último momento, justo antes de la aplicación, para retirar el soporte, y alíselo inmediatamente con la espátula siguiendo en todo momento las técnicas de aplicación desarrolladas por HEXIS Formación.
- La adhesión es casi instantánea, no retire el film una vez aplicado.
- Es posible limpiar el film con agua y jabón 1 mes después de la aplicación respetando un límite de 3 lavados al año.
- No pegue pegatinas o films adhesivos sobre la superficie recubierta.

RECOMENDACIONES DIVERSAS:

- Permite reducir la decoloración del interior del vehículo (tejidos, cueros y revestimientos).
- Si desea más información sobre el método de aplicación del CLEAR86CR, consulte la ficha de instalación en la pestaña «Soporte Técnico» / «Guías de Aplicación», categoría «Protección y Seguridad» de nuestra página web www.hexis-graphics.com.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en almacén (antes de su aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en posición horizontal, en un lugar libre de polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

DURABILIDAD:

- Exposición vertical al interior: 20 años.

GARANTÍA:

- HEXIS garantiza su film CLEAR86CR en exposición vertical durante 15 años contra los efectos del agrietamiento y el amarilleo.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de cristales y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. En caso de duda se debe solicitar un estudio de compatibilidad cristal/film. HEXIS no se hace responsable de cualquier irregularidad, frente a la legislación vigente en el país, resultante de la aplicación de dicho film sobre vehículos. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.