FICHA TÉCNICA - FILM DE PROTECCIÓN

DSMAT2

Film de decoración. Se aplica desde el interior.
Color: Esmerilado blanco mate.

PROPIEDADES DEL FILM:

Valores medios

(valores para un film aplicado sobre un cristal claro de 3 mm)

- Energía solar rechazada (calor) (%): 29
- Reflexión solar (%): 18
- Absorción solar (%): 19
- Transmisión solar (%): 63
- Transmisión de la luz visible (%): 69
- Reflexión de la luz visible (%): 18
- Transmisión UV (%): 5

COMPATIBILIDADES DEL FILM: (aplicación vertical)

Tipo de acristalamiento		Compatibilidad
Acristalamiento simple	Claro	Sí
	Tintado	Sí
	Tintado reflectante	Sí
Doble acristalamiento	Claro	Sí
	Tintado	Sí
	Tintado reflectante	Sí
	De baja emisión térmica (con barrera de gas inerte entre vidrios)	Sí
	Laminado, claro (cristal laminado orientado hacia el exterior del edificio)	Sí
	Laminado, claro (cristal laminado orientado hacia el interior del edificio)	Sí

RECOMENDACIONES DE USO:

- Durante el almacenamiento manipule siempre el producto con las manos limpias y secas.
- Se aplica desde el interior.
- Aplicación con agua jabonosa únicamente.
- Se adhiere sobre vidrio, salvo superficies granuladas.
- Aplicación sobre superficies acristaladas verticales, inferiores a 2,5 m².
- Utilice sólo herramientas específicas para la aplicación de films sobre cristales de edificios.
- Espere hasta el último momento, justo antes de la aplicación, para retirar el soporte, y alíselo inmediatamente con la espátula siguiendo en todo momento las técnicas de aplicación desarrolladas por HEXIS Formación.
- Deterioro definitivo de la estructura y del aspecto del film si este es retirado después de la aplicación.
- Es posible limpiar el film con agua y jabón 1 mes después de la aplicación.
- No pegue pegatinas o films adhesivos sobre la superficie recubierta.

RECOMENDACIONES DIVERSAS:

- Si desea más información sobre el método de aplicación del DSMAT2, remítase a la ficha de instalación en la rúbrica "Soporte Técnico" / "Guías de Aplicación", categoría "Protección y Seguridad" de nuestra página web www.hexis-graphics.com.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en almacén (antes de su aplicación):

  El material conserva sus propiedades durante 3 años si se almacena en posición horizontal, en un lugar libre de polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y una humedad relativa del 50 %.

DURABILIDAD:

- Exposición vertical: 20 años.

GARANTÍA:

- HEXIS garantiza su film DSMAT2 en exposicón vertical durante 10 años contra los efectos del agrietamiento y el amarilleo.

OBSERVACIONES:
Las compatibilidades indicadas en esta tabla se proporcionan a título meramente informativo y deberán confirmarse caso por caso. Debido a la gran diversidad de cristales y de posibilidades de exposición es responsabilidad del cliente/utilizador realizar un estudio detallado de compatibilidad entre el cristal/film y de los efectos de su utilización. Esto deberá llevarse a cabo antes de la aplicación del producto con el fin de determinar si corresponde al uso previsto. Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable por ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.