FICHA TÉCNICA - IMPRESIÓN DIGITAL – LONA DIFUSORA
DIF450

Lona difusora de poliéster, recubierta de PVC, de 450 g/m², destinada para la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV. Imprimible por la cara lisa. Especialmente destinada para una aplicación con luz de fondo (cartel luminoso).

PROPIEDADES DE LA LONA:

	Valores indicativos
• Peso total del producto (g/m²):	450
• Resistencia al desgarro urdimbre/trama (daN):	18/15
• Alargamiento de rotura urdimbre/trama (%):	20/25

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex	UV
DIF450	✓	✓	✓	✓

GUÍA DE APLICACIÓN:

- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 5 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- Límites de temperatura de uso: de +10° C a +30 °C con una humedad relativa de entre el 30 % y el 70 %.
- Resistencia a la temperatura de la lona: de -30 a +70 °C.
- Las lonas se pueden soldar con un sistema de alta frecuencia o aire caliente.
- Las lonas se pueden confeccionar con pegamento Neoprene® (1) o con cinta adhesiva de doble cara tipo STRONGBAN3.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Para un resultado óptimo, antes de realizar cualquier recubrimiento u otro, recomendamos respetar un tiempo de secado de las tintas de al menos 24 horas.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de su aplicación):
  El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen, en posición vertical, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.

(1) Neoprene® es una marca registrada de la empresa E. I. du Pont de Nemours and Company.