FICHA TÉCNICA - IMPRESIÓN DIGITAL - LONA

# EFRONTOPAC

Lona de 610 g/m², imprimible por ambos lados. Destinada a la impresión a inyección de tintas solventes, eco solventes, látex y UV. Acabado mate.

## PROPIEDADES DE LA LONA:

| | Valores medios | Métodos de ensayo |
|---|---|---|
| • Peso total (g/m²): | 610 | |
| • Hilo de la urdimbre/trama (Denier): | 500 x 500 | DIN EN ISO 2060 |
| • Resistencia al desgarro urdimbre/trama (N): | 235 / 220 | DIN53356 |

## COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESIÓN:

| | Solvente | Eco solvente | Látex | UV |
|---|---|---|---|---|
| **EFRONTOPAC** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## RECOMENDACIONES DE USO:

- Permite la impresión por ambos lados.
- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 10 minutos. Variable según los diferentes sistemas de impresión.
- Antes de proceder a cualquier laminación o recubrimiento en general, recomendamos que para un resultado óptimo, respete un tiempo de secado de las tintas de al menos 24 horas.
- Límites de temperatura de uso: de -20 °C a +60 °C.
- Información relativa a la directiva REACH: Le informamos de la presencia de bis(2-etilhexil)ftalato (DEHP).

## ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en almacén (antes de su aplicación):

  El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen, en posición vertical, en un lugar libre de polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y una humedad relativa del 50 %.

**OBSERVACIONES:**

La gran diversidad de soportes de marcaje y las nuevas posibilidades deben impulsar al utilizador a examinar las propiedades del producto durante cada utilización.

Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable por ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.