



## FICHA TÉCNICA - IMPRESIÓN DIGITAL - PVC - ADHESIVO PERMANENTE HX240WG2 – HX240WM2

Film compuesto de un PVC calandrado de 70 micras que contiene plastificantes poliméricos y está recubierto de un adhesivo acrílico gris sensible a la presión. El diseño microestructurado del adhesivo que lo compone facilita la aplicación del film y mejora la expulsión del aire. Destinado a la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV. Acabado brillante (HX240WG2) o mate (HX240WM2).

### **PROPIEDADES DEL FILM:**

	<u>Valores indicativos</u>	
• Espesor (µm):	70	
• Espesor total del producto (µm):	230	
	<u>Valores medios</u>	<u>Métodos</u>
• Peso total del producto (g/m <sup>2</sup> ):	260	HEXGSM001
• Resistencia a la tracción (N/25 mm):	mín. 35	HEXNFX41021
• Alargamiento de rotura (%):	mín. 100	HEXNFX41021
• Contracción 168 horas a 70 °C (mm):	< 0,5	HEXRET001

### **COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:**

	<b>Solvente</b>	<b>Ecosolvente</b>	<b>Látex</b>	<b>UV</b>
<b>HX240WG2 – HX240WM2</b>	✓	✓	✓	✓

### **PROTECTOR:**

- Papel PE siliconado y gofrado de 145 g/m<sup>2</sup> con el logotipo de HEXIS impreso en gris claro.
- Estabilidad dimensional frente a variaciones higrométricas.

### **PROPIEDADES ADHESIVAS:**

(Valores medios obtenidos a partir de mediciones realizadas en el momento de la publicación de esta ficha técnica)

	<u>Valores medios</u>	<u>Métodos</u>
• Pelado 180° en vidrio (N/25 mm):		HEXFTM001
20 minutos después de la aplicación	17	
24 horas después de la aplicación	19	
• Adherencia inmediata (tack) (N/25 mm):	18	HEXFTM009
• Release (N/25 mm):	0,2	HEXFTM003
• Resistencia a los disolventes: el adhesivo resiste a la mayoría de agentes químicos (alcohol, ácidos diluidos, aceites).		

**ADHESIVO:**

- Acrílico gris de base solvente.
- Su diseño estructurado facilita la aplicación del film y mejora la expulsión del aire.
- Adherencia inmediata y permanente.

**GUÍA DE APLICACIÓN:**

- Vinilo destinado a la comunicación visual a medio plazo en superficies planas, apropiado a aplicaciones interiores y exteriores.
- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 10 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- Temperatura mínima recomendada para su aplicación: +10 °C.
- Límites de temperatura de uso (exterior): de -40 °C a +90 °C.
- Aplicación en seco.

*Los films HX240WG2 y HX240WM2 solo deben aplicarse con el método llamado «en seco» a consecuencia de su liner HEX'PRESS. Gracias a esta tecnología, el film puede reposicionarse fácilmente sobre su superficie durante la aplicación. Sin embargo, la etapa del alisado es indispensable porque permite la adhesión óptima del film sobre la superficie.*

- Se adhiere muy bien sobre vidrio, acero, aluminio, PVC, melamina... salvo si las superficies están granuladas o recubiertas de pintura acrílica.
- Para la aplicación en superficies pintadas recomendamos que la pintura sea de origen y esté en perfecto estado. De lo contrario, la aplicación o retirada del film se realizará bajo el riesgo y la responsabilidad del instalador.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

- Para proteger, cambiar o mejorar el resultado de sus impresiones, opte por la laminación V740. Para las impresiones UV, proteja con la laminación VCR750.
- Antes de proceder a cualquier laminación o recubrimiento en general, le recomendamos, para un resultado óptimo, respetar un tiempo de secado de las tintas de 24 horas.

**ALMACENAMIENTO:**

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase original bien cerrado, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa entre el 30 % y 70 %.

**DURABILIDAD:** (Clima centroeuropeo)

- Exposición vertical al exterior sobre superficies planas:  
No impreso: 5 años.

**OBSERVACIONES:**

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la confección de nuestros propios métodos, están a su entera disposición y puede solicitarnos las últimas instrucciones en vigor.

Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).