FICHA TÉCNICA – IMPRESIÓN DIGITAL – LONA

FRONT2V3S

Lona de poliéster, recubierta de PVC, de 420 micras. Destinada para la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV. La FRONT2V3S se usa como lona publicitaria/pancarta de eventos. Acabado satinado. Clasificado M1 según la norma francesa de reacción al fuego.

PROPIEDADES DE LA LONA:

	Valores indicativos	
• Espesor total del producto (µm):	420	
• Peso total del producto (g/m²):	510	
• Hilo de la urdimbre/trama (DTex):	1100 x 1100	
	Valores medios	Métodos
• Resistencia a la tracción (N/50 mm) *Longitudinal/Transversal*	2300 x 2000	ISO 13934-1: 2013
• Resistencia al desgarro urdimbre/trama (N):	200/180	ISO 13937-2: 2000

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex	UV
FRONT2V3S	✓	✓	✓	✓

GUÍA DE APLICACIÓN:

- La lona FRONT2V3S, firmemente estirada, se usa especialmente como lona publicitaria/pancarta de eventos. La repetitiva formación de pliegues puede causar daños prematuros en la lona.
- Imprimible por una sola cara (cara interior).
- Límites de temperatura de uso: de +18 °C a +25 °C.
- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 5 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- El tiempo de secado adecuado de las tintas es de al menos 24 horas.
- Las lonas se pueden soldar mediante un sistema de alta frecuencia o en caliente.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de su aplicación):
  El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase original bien cerrado, a una temperatura de entre 18 °C y 25 °C y con una humedad relativa entre el 40 % y 60 %.

DURABILIDAD: (clima centroeuropeo)

- Exposición vertical al exterior, no impreso: 1 año.

CERTIFICACIONES:

- Producto clasificado M1 según la norma francesa NF P 92-507 de reacción al fuego (Acta n.° P206754 DEC/1).
- Información relativa al Reglamento REACH: le informamos de la presencia de ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP), con una concentración superior a 0,1 % (m/m).

OBSERVACIONES:
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.