FICHA TÉCNICA – IMPRESIÓN DIGITAL – LONA

FRONT3v2

Lona de poliéster, recubierta de PVC, de 450 g/m², destinada a la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV. Imprimible por la cara lisa. La FRONT3v2 está dedicada para un uso como lona publicitaria/tela de eventos. Acabado mate.

PROPIEDADES DE LA LONA:

	Valores indicativos
• Espesor total del producto (µm):	400
• Peso total del producto (g/m²):	450
• Hilo de la urdimbre/trama (DTex):	1100 x 1100
• Resistencia al desgarro urdimbre/trama (N):	250 / 200

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex	UV
FRONT3v2	✓	✓	✓	✓

GUÍA DE APLICACIÓN:

- La lona FRONT3v2 está especialmente dedicada para un uso como lona publicitaria/tela de eventos firmemente estirada. Una formación repetitiva de pliegues puede causar daños prematuros a la lona.
- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 5 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- Para un resultado óptimo, antes de realizar cualquier recubrimiento u otro, recomendamos respetar un tiempo de secado de las tintas de al menos 24 horas.
- Límites de temperatura de uso: de +10 °C a +30 °C con una humedad relativa de entre el 30 % y el 70 %.
- Resistencia a la temperatura de la lona: de -25 °C a +70 °C.
- Las lonas se pueden soldar con un sistema de alta frecuencia, plancha caliente o aire caliente.
- Las lonas se pueden confeccionar con pegamento Neoprene® (1) o con cinta adhesiva de doble cara de tipo STRONGBAN3.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de su aplicación):

  El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen, en un lugar seco y libre de polvo, a una temperatura de entre 10 °C y 30 °C.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso.

Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.

(1) Neoprene® es una marca registrada de la empresa E. I. du Pont de Nemours and Company.