FICHA TÉCNICA – IMPRESIÓN DIGITAL – LONA

FRONT5M1

Lona multicapa de poliéster y PVC de 270 micras. Destinada a la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV. La FRONT5M1 está dedicada para un uso como lona publicitaria/tela de eventos. Acabado satinado. Producto clasificado M1 según la norma francesa de reacción al fuego (Acta no. 18.00882.03).

PROPIEDADES DE LA LONA:

	Valores indicativos	
• Espesor total del producto (µm):	270	
• Peso total del producto (g/m²):	340	
• Hilo de la urdimbre/trama (Denier):	250 x 500	
	Valores medios	Métodos
• Resistencia a la tracción (N/5 cm)	883,6	ISO 13934-1: 1999
• Resistencia al desgarro urdimbre/trama (N):	69 / 49	ISO 13937-2: 2000

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex	UV
FRONT5M1	✓	✓	✓	✓

GUÍA DE APLICACIÓN:

- La lona FRONT5M1 está especialmente dedicada para un uso como lona publicitaria/tela de eventos firmemente estirada. Una formación repetitiva de pliegues puede causar daños prematuros a la lona.
- Imprimible por una sola cara (cara interior).
- Límites de temperatura de uso: de +18 °C a +25 °C.
- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 5 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- El tiempo de secado adecuado de las tintas es de al menos 24 horas.
- Producto clasificado M1 según la norma francesa de reacción al fuego (Acta no. 18.00882.03).
- Las lonas se pueden soldar mediante un sistema de alta frecuencia o en caliente.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de su aplicación):

  El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase original bien cerrado, a una temperatura de entre 18 °C y 25 °C y con una humedad relativa entre el 40 % y 60 %.

DURABILIDAD: (clima centroeuropeo)

- Exposición vertical al exterior, no impreso: 1 año.

OBSERVACIONES:
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso.
Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.