FICHA TÉCNICA – IMPRESIÓN DIGITAL – LONA

FRONTOPAC

Lona de poliéster recubierta de PVC, de 680 g/m², destinada para la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV. Acabado satinado, barniz de inyección de tintas sobre las dos caras, imprimible por ambos lados.

PROPIEDADES:

	Valores indicativos	
• Espesor total del producto (µm):	490	
• Peso total del producto (g/m²):	680	
	Valores medios	**Métodos**
• Hilo de la urdimbre/trama (DTex):	550 x 550	DIN EN ISO 2286-2
• Resistencia al desgarro urdimbre/trama (N):	200/200	DIN53363
• Opacidad (%):	100	

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex	UV
FRONTOPAC	✓	✓	✓	✓

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Permite la impresión por ambos lados.
- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 5 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- Para un resultado óptimo, antes de realizar cualquier recubrimiento u otro, recomendamos respetar un tiempo de secado de las tintas de al menos 24 horas.
- Resistencia a la temperatura de la lona: de -30 °C a +70 °C.
- Tela anticurling: no se curva sobre sí misma con el paso del tiempo.
- Las lonas se pueden confeccionar con pegamento Neoprene® (1) o con cinta adhesiva de doble cara tipo STRONGBAN3.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de su aplicación):

  El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase de origen, en posición vertical, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.

(1) Neoprene® es una marca registrada de la empresa E. I. du Pont de Nemours and Company.