



FICHA TÉCNICA – IMPRESIÓN DIGITAL – PET (ADHESIVO REMOVIBLE) PET75CGI

Film compuesto de un poliéster transparente y recubierto de un adhesivo acrílico sensible a la presión. Destinado para la impresión a inyección de tintas UV. Acabado brillante. Solo para uso interior.

PROPIEDADES DEL FILM:

Valores indicativos

- Espesor del film + adhesivo (µm): 60

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	UV
PET75CGI	✓

PROTECTOR:

- Liner PET siliconado con un espesor de 36 µm.

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Secado al tacto inmediatamente después de la impresión.
- Antes de aplicar el film en un soporte adecuado para la desgasificación, es responsabilidad del prescriptor y del instalador asegurarse de la compatibilidad del film/soporte y realizar una desgasificación óptima del soporte (en el caso de cristal sintético como PMMA). El instalador es el único responsable de la presencia de burbujas debido a una mala desgasificación del soporte.
- Se aplica desde el interior.
- Aplicación en superficies acristaladas verticales e inferiores a 2,5 m².

El recubrimiento de todo o parte de un cristal con un film total o parcialmente impreso puede causar un calentamiento localizado del acristalamiento (superior a +25 °C dependiendo del color y de la opacidad del grafismo) con respecto a una superficie no cubierta. Es responsabilidad del cliente/usuario/instalador asegurarse de la compatibilidad del film, transformado o no, con el acristalamiento y el ambiente antes de realizar la aplicación.

- A la hora de guardarlo, manipule siempre el producto con las manos limpias y secas.
- Espere hasta el último momento, justo antes de la aplicación, para retirar el protector y alíselo inmediatamente con la espátula siguiendo, en todo momento, las técnicas de aplicación desarrolladas por HEXIS Formación.
- Aplicación solo con agua jabonosa.
- Se adhiere sobre vidrio, excepto en superficies granuladas.
- Utilice herramientas específicas para la aplicación de films de protección solar y de seguridad.
- No ponga pegatinas ni films adhesivos en la superficie recubierta.
- Deterioro definitivo de la estructura y del aspecto del film si se retira después de la aplicación.
- El film se puede limpiar con agua y jabón 1 mes después de la aplicación.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de su aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 3 años si se almacena en posición horizontal, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

DURABILIDAD:

- Exposición vertical en el interior en cristales planos:

No impreso: 2 años sin dejar grandes restos de adhesivo.

CERTIFICACIONES:

- Producto clasificado M1 según la norma NF P92-512 (Acta n.º 242933-DEC/2).

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades extremas del producto en cada uso en concreto. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.