FICHA TÉCNICA - IMPRESIÓN DIGITAL - PAPEL MATE
PM150V2

Papel mate de 150 micras, destinado para la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV. Ideal para la impresión de pósteres para el interior.

PROPIEDADES DEL PAPEL:

	Valores indicativos
• Espesor (µm):	150
• Peso (g/m²):	150
• Opacidad (%):	> 96

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex	UV
PM150V2	✓	✓	✓	✓

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Límites de temperatura de uso: de +10 °C a +30 °C con una humedad relativa de entre el 30 % y el 65 %.
- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 5 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- Es posible laminarlo con un film de laminación en frío transparente adhesivo (HEXIS V700) o un film termoadhesivo (para encapsular en caliente).
- Para proteger, cambiar o mejorar el resultado de las impresiones se debe elegir la laminación más adecuada: V700 (mate, satinado o brillante).
- Para un resultado óptimo, antes de realizar cualquier laminación o recubrimiento en general, recomendamos respetar un tiempo de secado de las tintas de al menos 24 horas.

ALMACENAMIENTO:

- Condiciones de almacenamiento (antes de su aplicación):

  Guárdelo en su envase de origen, en posición vertical, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 10 °C y 30 °C y con una humedad relativa de entre el 30 % y el 65 %.

OBSERVACIONES:
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso.
Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la elaboración de nuestros propios métodos, están a su entera disposición y puede solicitarnos las últimas instrucciones en vigor.
Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.