



FICHA TÉCNICA - IMPRESIÓN DIGITAL - LAMINACIÓN - ADHESIVO PERMANENTE PSPOP

Film compuesto de un PVC monomérico, calandrado, de 100 micras, con una superficie gofrada y recubierto de un adhesivo acrílico sensible a la presión. Destinado a un uso interior para la laminación de displays POP (pop190ecos, pop310ecos...) o para una corta duración de materiales visuales en el suelo.

PROPIEDADES DEL FILM:

	<u>Valor indicativo</u>	
• Espesor (µm):	100	
	<u>Valores medios</u>	<u>Métodos</u>
• Resistencia a la tracción (N/25 mm):	mín. 60	HEXNFX41021
• Alargamiento de rotura (%):	mín. 130	HEXNFX41021
• Rugosidad de la superficie (µm):	mín. 20*	HEXRUG001
• Contracción 168 horas a 70 °C (mm):	< 0,5	HEXRET001

* Una rugosidad de la superficie inferior a 10 micras indica que el suelo es potencialmente peligroso si hay humedad.

PROTECTOR:

- Papel siliconado de 80 g/m² con el logotipo de HEXIS impreso en gris.

PROPIEDADES ADHESIVAS:

(Valores medios obtenidos a partir de mediciones realizadas en el momento de la publicación de esta ficha técnica)

	<u>Valores medios</u>	<u>Métodos</u>
• Pelado 180° en vidrio (N/25 mm):		HEXFMTM001
20 minutos después de la aplicación	12	
24 horas después de la aplicación	16	
• Adherencia inmediata (tack) (N/25 mm):	11	HEXFMTM009
• Release (N/25 mm):	0,1	HEXFMTM003
• Resistencia a disolventes: el adhesivo resiste a la mayoría de agentes químicos (alcohol, ácidos diluidos, aceites).		

ADHESIVO:

- Acrílico de base solvente.
- Adherencia inmediata y permanente.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Temperatura mínima recomendada para su aplicación: +10 °C.
- Límites de temperatura de uso: de -40 °C a +90 °C.
- Se puede utilizar como protector de materiales visuales del suelo si no supera los 15 días.

El PSPOP no es un film antideslizante y puede ser resbaladizo / peligroso cuando está mojado. HEXIS se desentiende de cualquier responsabilidad por el uso del PSPOP en estas condiciones. Será responsabilidad del cliente indicar el peligro.

- Para la aplicación en superficies pintadas recomendamos que la pintura sea de origen y esté en perfecto estado. De lo contrario, la aplicación o retirada del film se realizará bajo el riesgo y la responsabilidad del instalador.

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

El material conserva sus propiedades durante 2 años si se almacena en su envase de origen, en posición vertical, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre 15 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

DURABILIDAD:

- Exposición interior:
Vertical: 1 año en condiciones normales de utilización.
En el suelo: depende de la frecuencia y del tipo de tráfico (zapatos, carros, etc.) y de la limpieza.

HEXIS no se hace responsable de los desperfectos ocasionados en el PSPOP al utilizarlo como protección de gráficos en el suelo.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la elaboración de nuestros propios métodos, están a su entera disposición y puede solicitarnos las últimas instrucciones en vigor.

Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.