



FICHA TÉCNICA - IMPRESIÓN DIGITAL - PVC - ADHESIVO PERMANENTE **V20 | TR |**

Film compuesto de un PVC polimérico, calandrado, de 80 micras y recubierto de un adhesivo acrílico sensible a la presión. Destinado para la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV. Acabado translúcido blanco.

PROPIEDADES DEL FILM:

Valores indicativos

• Espesor (μm): 80

Espesor total del producto (μm):

		Valores medios	<u>Métodos</u>
•	Peso total del producto (g/m²):	300	HEXGSM001
•	Resistencia a la tracción (N/25 mm):	mín. 35	HEXNFX41021
•	Alargamiento de rotura (%):	mín. 100	HEXNFX41021
•	Contracción 168 horas a 70 °C (mm):	< 0,4	HEXRET001

COMPATIBILIDAD DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex	UV
V20ITRI	✓	✓	✓	✓

PROTECTOR:

- Papel PE siliconado de 145 g/m² con el logotipo de HEXIS impreso en gris claro.
- Estabilidad dimensional frente a variaciones higrométricas.

PROPIEDADES ADHESIVAS:

(Valores medios obtenidos a partir de mediciones realizadas en el momento de la publicación de esta ficha técnica)

	<u>-</u>	Valores medios	<u>Metodos</u>	
•	Pelado 180° en vidrio (N/25 mm):		HEXFTM001	
	20 minutos después de la aplicación	18		
	24 horas después de la aplicación	22		
•	Adherencia inmediata (tack) (N/25 mm	n): 18	HEXFTM009	
•	Release (N/25 mm):	0,2	HEXFTM003	

 Resistencia a los disolventes: el adhesivo resiste a la mayoría de agentes químicos (alcohol, ácidos diluidos, aceites).

ADHESIVO:

- Adhesivo acrílico de base solvente.
- Adherencia inmediata y permanente (adhesivo no reposicionable) con posibilidad de aplicación en húmedo.

GUÍA DE APLICACIÓN:

- El tiempo de secado al tacto es como máximo de 15 minutos dependiendo de la máquina utilizada.
- Temperatura mínima recomendada para su aplicación: +10 °C.
- Límites de temperatura de uso (exterior): de -40 °C a +90 °C.
- Se adhiere muy bien sobre vidrio, acero, aluminio, PVC, melamina... salvo si las superficies están granuladas o recubiertas de pintura acrílica.
- Para la aplicación en superficies pintadas recomendamos que la pintura sea de origen y esté en perfecto estado. De lo contrario, la aplicación y la retirada serán según el criterio y el riesgo del aplicador.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Para un resultado óptimo, antes de realizar cualquier laminación o recubrimiento en general, recomendamos respetar un tiempo de secado de las tintas de al menos 24 horas.
- Para proteger, cambiar o mejorar el resultado de las impresiones se debe elegir la laminación más adecuada: V750 o PC500. Para las impresiones UV, proteja con la laminación VCR750.

ALMACENAMIENTO:

Vida útil en el almacén (antes de la aplicación):

El material conserva sus propiedades durante I año si se almacena en su envase de origen, en posición vertical, en un lugar sin polvo, a una temperatura de entre I5 °C y 25 °C y con una humedad relativa del 50 %.

DURABILIDAD: (clima centroeuropeo)

Exposición vertical al exterior:

No impreso: 5 años. Impreso y laminado:

PC500: 5 años,V750: 4 años,

- VCR750: 3 años.

Impreso: 2 años.

Si desea conocer la durabilidad indicativa de los films para cualquier otra exposición y zona geográfica, consulte la ficha «Reglas de conversión para estimar la durabilidad según la localización» en la pestaña «Soporte Técnico» / «Durabilidad» de nuestra página web www.hexis-graphics.com.

OBSERVACIONES:

La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. Los métodos de medición de las normas citadas han servido de base para la elaboración de nuestros propios métodos, están a su entera disposición y puede solicitarnos las últimas instrucciones en vigor. Toda la información aquí publicada se basa en mediciones realizadas regularmente en laboracionio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.