FICHA TÉCNICA - PAPEL PINTADO PREENCOLADO

WALLPAPER1

Revestimiento mural compuesto de un papel sin PVC, no tejido, preencolado. Destinado a la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, UV y látex. Uso interior. Alta resistencia a las rayaduras. Acabado satinado. Producto clasificado D-s1,d0 según la norma francesa de reacción al fuego (Acta no. P176541 DE/1).

PROPIEDADES DEL FILM:

	Valores medios	Métodos
• Espesor total del producto (µm):	330	ISO 534
• Peso total del producto (g/m²):	225	ISO 536
• Opacidad (%):	90	ISO 2471

COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS:

	Solvente	Ecosolvente	Látex	UV
WALLPAPER1	✓	✓	✓	✓

ADHESIVO:

- Pegamento de base acuosa.
- Adhesión permanente después del secado.

GUÍA DE APLICACIÓN:

- Se imprime a una temperatura de entre 10 °C y 30 °C y con una humedad relativa de entre el 35 % y el 65 %.
- El tiempo de secado al tacto es inferior a 10 minutos después de la impresión, aunque depende de los diferentes sistemas de impresión.
- Se recomienda ponerse guantes de algodón para cualquier manipulación del producto impreso.
- Corte las bobinas en bandas después de la impresión.
- Antes de proceder a cualquier aplicación, le recomendamos, para un resultado óptimo, respetar un tiempo de secado de las tintas de al menos 24 horas.
- Aplicación en el interior en superficies limpias, secas, lisas y no porosas, sin restos de papel pintado antiguo ni sin escamas de pinturas.

- Humidificación del pegamento:
    - o ya sea sumergiendo toda la banda de WALLPAPER1 en un recipiente de agua durante 15 segundos como máximo. Retire el agua sacando la banda por un lado y desenrollándola poco a poco fuera del agua.

    El agua de remojo debe cambiarse cada 6 a 7 bandas.

    - o o mojando generosamente, con agua, toda la cara preencolada de la banda con un rodillo de pintura.
- El WALLPAPER1 se aplica igual que el papel pintado.
- Después de la aplicación, limpie inmediatamente los excesos de pegamento con una esponja húmeda.
- Producto clasificado D-s1,d0 según la norma francesa de reacción al fuego EN 13501-1 (Acta no. P176541 DE/1).

ALMACENAMIENTO:

- Vida útil en almacén (antes de su aplicación):

  El material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en su envase original bien cerrado, a una temperatura de entre 10 °C y 30 °C y con una humedad relativa entre el 30 % y 65 %.

OBSERVACIONES:
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso.
Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones efectuadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com.