BASICUT

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film polyuréthane de 70 microns d'épaisseur, étirable, adapté pour des applications à chaud sur coton, polyester et mélanges. Aspect mat.

CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

	(valeur indicative)
Epaisseur (film + adhésif)	**70 µm**

PROTECTEUR :

Dorsale polyester adhésivée de 120 µm d'épaisseur.

GUIDE D'APPLICATION FLEX :

- **Bonne adhésion sur coton, polyester et mélanges. Pour tout autre tissu, faire un essai de résistance à la température de presse et de compatibilité avec le BASICUT.**

Découpe et Échenillage
Découper une image en miroir.
Echeniller après la découpe.

Prérequis
Il est conseillé d'appliquer sur un tissu préalablement lavé.

- **Préchauffer la presse et le textile avant l'application : 150 °C pendant 3 s**

Température de pressage
150 °C

Temps de pressage
10 secondes

- **Enlever le protecteur (dorsale), à tiède, après le passage sous la presse.**

Retrait du protecteur
à tiède

- **Finir le travail en repressant à 150 °C pendant 5 secondes.**

Température de repressage
150 °C

Temps de repressage
5 secondes

Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver.

Lavage du textile sur l'envers

Température de lavage
40 °C maximum

Conditions de lavage
Utiliser des produits de lavage sans javel.

Conditions de séchage
Séchage du textile possible au sèche-linge à basse température.

Conditions de repassage
Repasser le textile à l'envers.

RECOMMANDATIONS D'USAGE :

- **Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du BASICUT, vous reporter à sa fiche pratique dans votre Espace Pro / Fiches de Pose du site www.hexis-graphics.com.**

STOCKAGE :

Temps de stockage avant utilisation
1 an

Température de stockage
+15 °C et +25 °C

Taux d'humidité pour le stockage
entre 30 % et 70 % d'humidité relative

Mode de stockage avant utilisation
dans son emballage d'origine non ouvert

REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.

FTP.FLE.042.A 05.25