



# BLOCKCUT

## DESCRIPTION DU PRODUIT :

Film polyuréthane de 110 microns d'épaisseur, adapté pour des applications à chaud sur tissus sublimés.

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM :

- Epaisseur film (valeur moyenne) **110 µm**

## PROTECTEUR :

- Dorsale polyester de 100 µm d'épaisseur.

## GUIDE D'APPLICATION FLEX :

- Bonne adhésion sur tissus sublimés.  
*Faire un essai de résistance du tissu à la température de presse et de compatibilité du flex avec le tissu.*



Découpe et Échenillage

- Découper une image en miroir.
- Echeniller après la découpe.



Prérequis

**Il est conseillé d'appliquer sur un tissu préalablement lavé.**

- Préchauffer la presse et le textile avant l'application.



Température de pressage  
**160 °C**



Temps de pressage  
**20 secondes**



Force de pressage  
**modérée**

- Enlever délicatement le protecteur (liner) :



Retrait du protecteur  
**à chaud**



Temps de repressage  
**5 secondes**

- Après pressage, attendre 24 heures minimum avant de laver.

- Lavage sur l'envers



Température de lavage  
**40 °C maximum**



Conditions de lavage  
**avec des produits sans javel**



Conditions de repassage  
**Repasser à l'envers.**

- Pour davantage d'informations sur la méthode d'application du BLOCKCUT, vous reporter à sa fiche pratique dans votre Espace Pro/ Fiches de pose du site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).

## STOCKAGE :



Temps de stockage avant utilisation  
**1 an**



Température de stockage  
**+15 °C et +25 °C**



Taux d'humidité pour le stockage  
**entre 30 % et 70 % d'humidité relative**



Mode de stockage avant utilisation  
**dans son emballage d'origine non ouvert**

## REMARQUES :

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com).